左右600×天地650mm

Prior to use, carefully read the instructions for use. EN

G2-BOND Universal

TWO COMPONENT LIGHT-CURED UNIVERSAL ADHESIVE

For use only by a dental professional in the recommended indications.

INSTRUCTION FOR USE

INDICATIONS FOR USE
1. Direct bonding of light-cured composites and compomers to tooth structure
2. Bonding of dual-cured core build up composites to tooth structure as long as these materials are light-cured
3. Intraoral repair of composite, metal-based and zirconia / alumina-based restorations
4. Intraoral repair of ceramic restorations in combination with a silane coupling agent
5. Treatment of hypersensitive teeth
6. Sealing of tooth preparation (cavity or abutment) for indirect restorations
7. Treatment of exposed root surfaces
8. Cementation of all types of all ceramic, resin and metal-based inlays, onlays, crowns and bridges and veneers
9. Post cementation

CONTRAINDICATION
1. Pulp capping.
2. Avoid use of this product in patients with known allergies to methacrylate monomer, methacrylate polymer, or acetone.

NOT TO BE USED IN COMBINATION WITH
1. Chemically cured composite resin.
2. Eugenol containing materials as they may hinder G2-BOND Universal from setting or bonding properly.
3. Desensitizers as they may hinder G2-BOND Universal from setting or bonding properly.

DIRECTIONS FOR USE

I. BONDING PROCEDURE FOR DIRECT RESTORATIONS AND TREATMENT OF EXPOSED ROOT SURFACE
1. Cavity preparation
   Use rubber dam for protection. Make sure that any temporary material is thoroughly removed from the surface. Prepare tooth using standard techniques. The cavity should be sufficiently clean to ensure proper adhesion. Rinse and dry the prepared tooth surfaces by gently blowing with an air syspray
   Note:
   For job capping, use calcium hydroxide.
2. Treatment of tooth surfaces
   Select one of the following 3 technique options:
   a) Self-etch technique
   Apply 1-PRIMER to bur-cut enamel and dentin, without a separate etching step
   Note:
   Non bur-cut enamel should always be treated by selective etching of enamel technique.
   b) Selective etching of enamel
   For job capping, use calcium hydroxide.
   c) Total-etch technique
   Prior to applying 1-PRIMER to enamel and dentin, etch enamel and dentin with 35-40% phosphoric acid gel for 10-15 seconds, rinse for 5 seconds and gently dry.
3. Application of 1-PRIMER
   a) Dispense
   Bottle type: Prior to dispensing, shake the bottle of 1-PRIMER thoroughly. Dispense a few drops into a clean dispensing dish. Replace bottle cap immediately after use.
   Note:
   Wipe any excess liquid from the nozzle before closing the cap.
   Unit Dose type: Before opening Unit Dose cap, ensure tip of the cap is facing up. Unscrew cap counterclockwise. Using the disposable applicator provided, mix the liquid thoroughly for 5 seconds, making sure to agitate material from the bottom and sides of the cap.
   Note:
   If the cap of the Unit Dose is too tight to open, use another Unit Dose. Do not try to open the Unit Dose cap with excessive force as this may cause the liquid inside to spill and cause accidental contact with skin and eyes.
   b) IMMEDIATELY apply to the prepared enamel and dentin surfaces using a disposable applicator.
   c) Leave undisturbed for 10 seconds after application.
   d) Dry thoroughly for 5 seconds with oil free air under MAXIMUM air pressure. Use vacuum suction to prevent splatter of the adhesive. The final result should be a thin adhesive film layer of uniform thickness. A single application should not move under further air pressure.
   Notes:
   1) When removing from refrigerator after long-term storage, allow 1-PRIMER to stand at room temperature for several minutes prior to use.
   2) Apply 1-PRIMER immediately as the material contains a volatile solvent.
   3) 1-PRIMER is a light-cured material. Protect the liquid from light after dispensing.
   4) Should the applied material be contaminated with water, blood or saliva prior to light curing, wash and dry the tooth and repeat the procedure by re-applying material.
4. Application of 2-BOND
   a) Dispense
   Bottle type: Dispense a few drops into a clean dispensing dish. Replace bottle cap immediately.
   Note:
   Take care not to apply 1-PRIMER and 2-BOND in the same well.
   Unit Dose type: Before opening Unit Dose cap, ensure tip of the cap is facing up. Unscrew cap counterclockwise.
   Note:
   If the cap of the Unit Dose is too tight to open, use another Unit Dose. Do not try to open the Unit Dose cap with excessive force as this may cause the liquid inside to spill and cause accidental contact with skin and eyes.
   b) Apply using a disposable applicator or enamel and dentin surfaces already treated with 1-PRIMER.
   c) Gently apply air to evenly disperse material into a uniform film thickness.
   Notes:
   1) 2-BOND is a light-cured material. Protect the liquid from light after dispensing.
   2) Remove excess material remaining on the tooth (other than the surfaces to be bonded) using a sponge or cotton pellet as residue material is difficult to remove after light curing.
   3) Should the applied material be contaminated with water, blood or saliva prior to light curing, wash and dry the tooth and repeat the procedure by re-applying material.
   4) Bring refrigerated 2-BOND to room temperature before use.
5. Light curing
   Light cure using a visible light curing unit.

Irradiation time

	Distance from light guide tip <10 mm	Distance from light guide tip >10 mm
Halogen / LED (700-1200 mW/cm²)	10 seconds	20 seconds
High power LED (more than 1200 mW/cm²)	5 seconds	10 seconds

Notes:
1) Light cure completely for an effective bonding strength. Lower light intensity may cause insufficient adhesion.
2) Use a protective light shield or similar protective eye wear during light curing.

6A. Placement of light-cured composites and compomers
   Follow manufacturer's instructions for use in order to place, contour and light-cure the composite resin material of choice.
6B. Placement of dual-cured composites
   To ensure sufficient bonding strength, it is recommended to light cure the dual-cure composite material (versus self-curing)
7. Finishing
   Adjust restoration, finish and polish using standard techniques.

II. REPAIR SITUATIONS
1. Preparation of restoration
   Roughen the adherent surfaces using a diamond point.
   Use rubber dam for protection. Rinse and dry the prepared surfaces by blowing with an air syringe. If the restoration is made of ceramics or hybrid ceramics treat those surfaces using a silane coupling agent such as G-Multi PRIMER prior to application of G2-BOND Universal.
   Note:
   Do NOT apply G-Multi PRIMER to tooth surface.
2. Treatment of tooth surfaces
   Select one of the following three techniques described in I. BONDING PROCEDURE FOR DIRECT RESTORATIONS 2. Treatment of tooth surfaces.
   a) Self-etch technique
   b) Selective etching of enamel
   c) Total-etch technique
   Prior to applying 1-PRIMER to enamel and dentin, etch enamel and dentin with 35-40% phosphoric acid gel for 10-15 seconds, rinse for 5 seconds and gently dry.
3. Application of 1-PRIMER
   a) Dispense
   Bottle type: Prior to dispensing, shake the bottle of 1-PRIMER thoroughly. Dispense a few drops into a clean dispensing dish. Replace bottle cap immediately after use.
   Note:
   Wipe any excess liquid from the nozzle before closing the cap.
   Unit Dose type: Before opening Unit Dose cap, ensure tip of the cap is facing up. Unscrew cap counterclockwise. Using the disposable applicator provided, mix the liquid thoroughly for 5 seconds, making sure to agitate material from the bottom and sides of the cap.
   Note:
   If the cap of the Unit Dose is too tight to open, use another Unit Dose. Do not try to open the Unit Dose cap with excessive force as this may cause the liquid inside to spill and cause accidental contact with skin and eyes.
   b) IMMEDIATELY apply to the prepared enamel and dentin surfaces using a disposable applicator.
   c) Leave undisturbed for 10 seconds after application.
   d) Dry thoroughly for 5 seconds with oil free air under MAXIMUM air pressure. Use vacuum suction to prevent splatter of the adhesive. The final result should be a thin adhesive film layer of uniform thickness. A single application should not move under further air pressure.
   Notes:
   1) When removing from refrigerator after long-term storage, allow 1-PRIMER to stand at room temperature for several minutes prior to use.
   2) Apply 1-PRIMER immediately as the material contains a volatile solvent.
   3) 1-PRIMER is a light-cured material. Protect the liquid from light after dispensing.
   4) Should the applied material be contaminated with water, blood or saliva prior to light curing, wash and dry the tooth and repeat the procedure by re-applying material.
4. Application of 2-BOND
   a) Dispense
   Bottle type: Dispense a few drops into a clean dispensing dish. Replace bottle cap immediately.
   Note:
   Take care not to apply 1-PRIMER and 2-BOND in the same well.
   Unit Dose type: Before opening Unit Dose cap, ensure tip of the cap is facing up. Unscrew cap counterclockwise.
   Note:
   If the cap of the Unit Dose is too tight to open, use another Unit Dose. Do not try to open the Unit Dose cap with excessive force as this may cause the liquid inside to spill and cause accidental contact with skin and eyes.
   b) Apply using a disposable applicator or enamel and dentin surfaces already treated with 1-PRIMER.
   c) Gently apply air to evenly disperse material into a uniform film thickness.
   Notes:
   1) 2-BOND is a light-cured material. Protect the liquid from light after dispensing.
   2) Remove excess material remaining on the tooth (other than the surfaces to be bonded) using a sponge or cotton pellet as residue material is difficult to remove after light curing.
   3) Should the applied material be contaminated with water, blood or saliva prior to light curing, wash and dry the tooth and repeat the procedure by re-applying material.
   4) Bring refrigerated 2-BOND to room temperature before use.
5. Light curing
   Light cure using a visible light curing unit.

Irradiation time

	Distance from light guide tip <10 mm	Distance from light guide tip >10 mm
Halogen / LED (700-1200 mW/cm²)	10 seconds	20 seconds
High power LED (more than 1200 mW/cm²)	5 seconds	10 seconds

Notes:
1) Light cure completely for an effective bonding strength. Lower light intensity may cause insufficient adhesion.
2) Use a protective light shield or similar protective eye wear during light curing.

6A. Placement of light-cured composites and compomers
   Follow manufacturer's instructions for use in order to place, contour and light-cure the composite resin material of choice.
6B. Placement of dual-cured composites
   To ensure sufficient bonding strength, it is recommended to light cure the dual-cure composite material (versus self-curing)
7. Finishing
   Adjust restoration, finish and polish using standard techniques.

II. REPAIR SITUATIONS
1. Preparation of restoration
   Roughen the adherent surfaces using a diamond point.
   Use rubber dam for protection. Rinse and dry the prepared surfaces by blowing with an air syringe. If the restoration is made of ceramics or hybrid ceramics treat those surfaces using a silane coupling agent such as G-Multi PRIMER prior to application of G2-BOND Universal.
   Note:
   Do NOT apply G-Multi PRIMER to tooth surface.
2. Treatment of tooth surfaces
   Select one of the following three techniques described in I. BONDING PROCEDURE FOR DIRECT RESTORATIONS 2. Treatment of tooth surfaces.
   a) Self-etch technique
   b) Selective etching of enamel
   c) Total-etch technique
3. Application of G2-BOND Universal
   Refer to I. BONDING PROCEDURE FOR DIRECT RESTORATIONS 3-5.
4. Placement of light-cured composites / compomers
   Follow manufacturer's instructions for use in order to place, contour and light-cure the composite resin material of choice.
5. Finishing
   Adjust restoration, finish and polish using standard techniques.

III. TREATMENT OF HYPERSENSITIVE TEETH AND IMMEDIATE DENTIN SEALING
1. Application of 1-PRIMER
   Refer to I. BONDING PROCEDURE FOR DIRECT RESTORATIONS
   2. Treatment of tooth surfaces, 3. Application of 1-PRIMER.
   Optionally, 2-BOND can also be applied after application of 1-PRIMER. Refer to I. BONDING PROCEDURE FOR DIRECT RESTORATIONS 4. Application of 2-BOND.
2. Light curing
   Refer to I. BONDING PROCEDURE FOR DIRECT RESTORATIONS 5. Light curing

IV. CEMENTATION OF INDIRECT RESTORATIONS using G-CEM LinkForce with or without G-Premio BOND DCA
Refer to the instruction for use of G-CEM LinkForce and follow its instruction

V. POST CEMENTATION AND CORE BUILD-UP Using GRADIA CORE with G-Premio BOND DCA
Refer to the instruction for use of GRADIA CORE and follow its instruction.

Bottle Covers
Use of G2-BOND Universal bottle covers is highly recommended. Bottle covers are designed to protect product from body heat, which might impact product working time. The bottle covers may be reused with subsequent refills. When bottle is empty, remove cover and clean with water or wipe with alcohol. Do not sterilize, autoclave, or clean with chemical disinfectants.
Note:
Bottle covers marked 1 and 2 are for 1-PRIMER and 2-BOND respectively. Be careful not to attach the bottle covers incorrectly.

STORAGE
Recommended for optimal performance, store at temperature of 4-25°C (39.2-77.0°F).
If not in use for a prolonged period of time, store in refrigerator.

PACKAGE
G2-BOND Universal Bottle Kit: 1-PRIMER 5 mL liquid (1), 2-BOND 5 mL liquid (1), 1-PRIMER Bottle Cover (1), 2-BOND Bottle Cover (1),
disposable dispensing dish (20), DISPOSABLE APPLICATOR II (50)
G2-BOND Universal 1-PRIMER Bottle Refill: 5 mL liquid (1)
G2-BOND Universal 2-BOND Bottle Refill: 5 mL liquid (1)
G2-BOND Universal Unit Dose Kit: 1-PRIMER 0.1 mL liquid (50),
2-BOND 0.1 mL liquid (50), DISPOSABLE APPLICATOR II (100)

CAUTION
1. In rare cases, the product may cause sensitivity in some people. If such reaction occurs, discontinue the use of the product and refer to a physician.
2. Personal protective equipment (PPE) such as gloves, face masks and safety eyewear should always be worn.
3. Avoid inhalation or ingestion of material.
4. 1-PRIMER is a highly flammable liquid and vapour. Do not use near open flame. Keep away from sources of ignition. Do not store large quantities in one area. Keep away from direct sunlight.
5. 1-PRIMER is volatile. Use in a well-ventilated place. Advise patients to breathe through nose.
6. G2-BOND Universal Unit Dose is for single use only. Do not attempt to recap or reuse. Unit Dose cannot be recapped properly once opened and the volatile solvent may evaporate.
7. In case of contact with eyes, flush immediately with water and seek medical attention.
8. In case of contact with oral tissue or skin, immediately remove with a sponge or cotton pellet. After the restorative treatment is finished, rinse thoroughly with water.
9. If the tissue contacted by the material turns white or forms a blister, advise the patient to leave the affected area undisturbed, until the mark disappears, usually in 1-2 weeks. To avoid contact, it is recommended to apply COCOA BUTTER to areas which cannot be covered with a rubber dam.
10. In case of surface stain, immediately wipe off with a dry cloth.
11. Do not mix with non-designated products.
12. Dispose of contents / container in accordance with local regulations.
13. Do not mix 1-PRIMER with 2-BOND.
14. Do not mix 2-BOND with Dual Cure Activators.

Some products referenced in the present IFU may be classified as hazardous according to GHS. Always familiarize yourself with the safety data sheets available at:
http://www.gceurope.com
They can also be obtained from your supplier.

CLEANING AND DISINFECTING:
MULTI-USE DELIVERY SYSTEMS: to avoid cross-contamination between patients this device requires multi-processing. Immediately after use inspect device and label for deterioration. Discard device if damaged.
DO NOT IMMERSE. Thoroughly clean device to prevent drying and accumulation of contaminants. Disinfect with a mid-level registered healthcare-grade infection control product according to regional / national guidelines.

Undesired effects - Reporting:
If you become aware of any kind of undesired effect, reaction or similar events experienced by use of this product, including those not listed in this instruction for use, please report them directly through the relevant vigilance system, by selecting the proper authority of your country accessible through the following link:
https://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-devices/contacts_en
as well as to our internal vigilance system: vigilance@gc.dental
In this way you will contribute to improve the safety of this product.

Last revised: 11/2020

CE 2797

MANUFACTURED by:
GC DENTAL PRODUCTS CORP.
2-285 Torimatsu-cho, Kasugai, Aichi 486-0844, Japan

DISTRIBUTED by:
GC CORPORATION
76-1 Hasunuma-cho, Itabashi-ku, Tokyo 174-8585, Japan

EU: GC EUROPE N.V.
Researchpark Haasrode-Leuven 1240, Interleuvenlaan 33,
B-3001 Leuven, Belgium TEL. +32 16 74 10 00

PRINTED IN JAPAN

Преди употреба, внимателно прочетете инструкциите за употреба. BG

G2-BOND Universal

ДВУКОМПОНЕНТЕН ФОТО-ПОЛИМЕРИЗИРАЩ УНИВЕРСАЛЕН адхезив
За употреба само от стоматолози в препоръчаните индикации.

ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА

ИНДИКАЦИИ ЗА УПОТРЕБА
1. Директно свързване на фото-полимеризиращи композити и компомери към зъбни повърхности
2. Свързване на двойно-полимеризиращи композити за изграждане към зъбните повърхности при условие да са фото-полимеризиращи.
3. Интраорална поправка на композитни и възстановявания с метална, циркониева/алуминна основа
4. Интраорална поправка на керамични възстановявания в комбинация със силанов свързващ агент
5. Обработка на свръхчувствителни зъби
6. Запечатване на зъбна подготовка (кавитет и конструкция) за индиректни възстановявания
7. Почистване на открити кореновни повърхности
8. Цементиране на всички видове керамични, композитни и метални инлеи, онлеи, фасети, корони и мостове
9. Цементиране на щифтове

КОНТРАИНДИКАЦИИ
1. Пулпно покритие.
2. Избягвайте употребата на този продукт при пациенти с известен алергии към метакрилатен мономер, метакрилатен полимер или ацетон.

ДА НЕ СЕ ИЗПОЛЗВА В КОМБИНАЦИЯ С
1. Химично-полимеризиращи композитни смоли.
2. Евгенол-съдържащи материали, тъй като те могат да нарушат полимеризацията или адекватното свързване на G2-BOND Universal
3. Десенсибилизъри, тъй като те могат да нарушат полимеризацията или адекватното свързване.

НАСОКИ ЗА УПОТРЕБА

I. ПРОЦЕДУРА ЗА СВЪРЗВАНЕ НА ДИРЕКТНИ ВЪЗСТАНОВЯВАНИЯ И ЛЕЧЕНИЕ НА ОГОЛЕНИ КОРЕНОВИ ПОВЪРХНОСТИ
1. Препариране на кавитет
   Използвайте кофердам за защита. Уверете се, че напълно сте отстранили временния материал от повърхността. Препарирайте зъба, използвайки стандартни техники. Кавитета трябва да бъде достатъчно чист, за да се осигури добро адхезивно свързване. Промийте и изсушете препарираните зъбни повърхности чрез нежно подсушаване с въздушна струя.
   Забележка:
   За покритие на пулпата, използвайте калциев хидроксид.
2. Обработка на зъбните повърхности
   Изберете от едно от следните 3 техники:
   a) Самовдълбаща техника
   Нанесете 1-PRIMER върху препарираните с борер емайл и дентин, без отделна стъпка за ецване.
   Забележка:
   Непрорезгравният с борер емайл винаги трябва да бъде третиран с техниката за селективно ецване на емайла.
   b) Селективно ецване на емайла
   Преди нанасяне на 1-PRIMER върху емайла и дентина, ецнете само емайла с 35–40% гел от фосфорна киселина за 10-15 секунди, промийте за 5 секунди и нежно подсушете.
   в) Техника чрез тотално ецване
   Преди употребата на 1-PRIMER върху емайла и дентина, ецнете емайла и дентина с 35–40% гел от фосфорна киселина за 10-15 секунди, промийте за 5 секунди и нежно подсушете.
3. Нанасяне на 1-PRIMER
   а) Дозиране
   Шишенце: Преди да нанесете, разклатете добре шишенцето с 1-PRIMER. Капнете няколко капки в чист дозаторен съд. Върнете капачката на шишенцето веднага след употреба.
   Забележка:
   Избършете излишната течност от дозата, преди да затворите капачката.
   Единична доза: Преди да отворите капачката на единичната доза, уверете се, че върхът на капачката е насочен нагоре. Развийте капачката обратно на часовниковата стрелка. С помощта на предоставения апликатор за еднократна употреба смесете добре течността в предназначения за 5 секунди, като внимавате да разбъркате материал от дъното и отстрани на капачката.
   Забележка:
   Ако капачката на единична доза е твърде стегната, за да се отвори, използвайте друга единична доза. Не се опитвайте да отворите капачката на единична доза с прекомерна сила, тъй като това може да доведе до разливане на течността и да причини случаен контакт с кожата и очите.
   б) НЕЗАБАВНО нанесете върху подготвените повърхности на емайла и дентина с помощта на апликатор за еднократна употреба.
   в) Оставете необезпокоявани за 10 секунди след нанасяне.
   г) Изсушете обилно в продължение на 5 секунди с обезмаслена въздушна струя под МАКСИМАЛНО налягане. Използвайте аспирация, за да предотвратите разпръскване на адхезива. Крайният резултат трябва да бъде тънка адхезивен филм с еднаква дебелина. Не се очаква да се оформя допълнително въздушно налягане.
   Забележки:
   1) Когато извадите от хладилник след дълготрайно съхранение, оставете 1-PRIMER да престои на стайна температура няколко минути преди употреба.
   2) Нанесете веднага 1-PRIMER, тъй като материалът съдържа летлив разтворител.
   3) 1-PRIMER е фото-полимеризиращ материал. Защитете течността от светлина след дозиране.
   4) Ако нанесеният материал бъде замърсен с вода, кръв или слюнка преди фото-полимеризиране, измийте и подсушете зъба, и повторете процедурата чрез повторно нанасяне на материал.
4. Нанасяне на 2-BOND
   а) Дозиране
   Шишенце: Капнете няколко капки в чист дозаторен съд. Веднага капачката на шишенцето ведно след употреба.
   Забележка:
   Внимавайте да не дозирате 1-PRIMER и 2-BOND в един и съд съд.
   Единична доза: Преди да отворите капачката на единичната доза, уверете се, че върхът на капачката е насочен нагоре. Развийте капачката обратно на часовниковата стрелка.
   Забележка:
   Ако капачката на единична доза е твърде стегната, за да се отвори, използвайте друга единична доза. Не се опитвайте да отворите капачката на единична доза с прекомерна сила, тъй като това може да доведе до разливане на течността и да причини случаен контакт с кожата и очите.
   б) Нанесете с помощта на апликатор за еднократна употреба върху повърхността на емайла и дентина, които вече са третирани с 1-PRIMER.
   в) Внимателно използвайте въздух за равномерно разстилане на материал до еднаква дебелина на филма.
   Забележки:
   1) 2-BOND е фото-полимеризиращ материал. Защитете течността от светлина след дозиране.
   2) Отстранете излишния материал, останал върху зъба (освен от повърхностите, които трябва да бъдат бондирани) с помощта на гъба или памучен тупфер, тъй като остатъчният материал е трудно да се отстрани след фото-полимеризиране.
   3) Ако нанесеният материал бъде замърсен с вода, кръв или слюнка преди фото-полимеризиране, измийте и подсушете зъба и повторете процедурата чрез повторно нанасяне на материал.
   4) Преди употреба оставете охладения 2-BOND на стайна температура.
5. Фото-полимеризиране
   Фото-полимеризирайте с помощта на устройство за фото-полимеризиране с видима светлина.

Време на облъчване

	Разстояние от върха на светлинния проводник <10 mm	Разстояние от върха на светлинния проводник >10 mm
Халогенни / LED (700-1200 mW/cm²)	10 секунди	20 секунди
Мощни LED (повече от 1200 mW/cm²)	5 секунди	10 секунди

Забележки:
1) Фото-полимеризирайте напълно за ефективна сила на свързване. По-ниската интензивност на светлината може да причини недостатъчна адхезия.
2) Използвайте защитен светлинен щит или подобни защитни очила по време на фото-полимеризиране.

6A. Поставяне на фото-полимеризиращи композити и компомери
   Следвайте инструкциите на производителя за употреба, за да поставите, контурирате и фото-полимеризирате избрания композитен материал.
6Б. Поставяне на двойно-полимеризиращи композити
   За да се осигури достатъчна якост на свързване, се препоръчва фото-полимеризиране на композитните материали с двойно полимеризиращ (спрямо полимеризиране)
7. Финиране
   Акустрайте възстановяването, финирайте и полирайте, използвайки стандартни техники.

II. ПРИ ПОПРАВКА
1. Попрочна на възстановяване
   Разграпавете повърхността за свързване, посредством диамантен пилител. Използвайте кофердам за защита. Промийте и подсушете подготвените повърхности чрез продухване с въздушна струя. Ако възстановителната повърхност съдържа стъклена керамична или хибридна керамика обработете тези повърхности чрез силанов свързващ агент като G-Multi PRIMER, преди прилагането на G2-BOND Universal.
   Забележка
   НЕ нанасяйте G-Multi PRIMER върху зъбна повърхност.
2. Обработване на зъбните повърхности
   Изберете една от следните 3 техники описани в I. ПРОЦЕДУРА ЗА СВЪРЗВАНЕ НА ДИРЕКТНО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ
   а) Самовдълбаща техника
   б) Селективно ецване на емайла
   в) Техника чрез тотално ецване
3. Нанасяне на G2-BOND Universal
   Потърсете I. ПРОЦЕДУРА ЗА СВЪРЗВАНЕ НА ДИРЕКТНО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ 3-5.
4. Поставяне на фото-полимеризиращи композити и компомери
   Следвайте инструкциите на производителя за употреба, за да поставите, контурирате и фото-полимеризирате избрания композитен материал.
5. Финиране
   Акустрайте възстановяването, финирайте и полирайте, използвайки стандартни техники.

III. ЛЕЧЕНИЕ НА СВРЪХЧУВСТВИТЕЛНИ ЗЪБИ И НЕПОСРЕДСТВЕНО ЗАПЕЧАТВАНЕ НА ДЕНТИНА
1. Нанасяне на 1-PRIMER
   Потърсете I. ПРОЦЕДУРА ЗА СВЪРЗВАНЕ НА ДИРЕКТНО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ 2. Третиране на зъбни повърхности, 3. Нанасяне на 1-PRIMER. По желание 2-BOND може да се приложи и след приложане на 1-PRIMER. Обърнете се към I. ПРОЦЕДУРА ЗА СВЪРЗВАНЕ НА ДИРЕКТНО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ 4. Нанасяне на 2-BOND.
2. Светлинно втвърдяване
   Потърсете I. ПРОЦЕДУРА ЗА СВЪРЗВАНЕ НА ДИРЕКТНО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ 5. Светлинно втвърдяване

IV. ЦИМЕНТИРАНЕ НА ИНДИРЕКТНИ ВЪЗСТАНОВЯВАНИЯ с G-CEM LinkForce с и без G-Premio BOND DCA
Потърсете инструкцията за използване на G-CEM LinkForce и следвайте указанията.

V. ЦИМЕНТИРАНЕ НА ЩИФТОВЕ И ИЗГРАЖДАНЕ с GRADIA CORE с G-Premio BOND DCA
Потърсете инструкцията за използване на GRADIA CORE и следвайте указанията.

Капачки на шишенцата
Използването на капачки за шишенцата на G2-BOND Universal е силно препоръчително. Капачките са предназначени да предпазват продукта от топлина на тялото, което може да повлияе на работното време на продукта. Капачките на шишенцата могат да бъдат използвани повторно със следващи опаковки. Когато бутилката е празна, махнете капачката, почистете с вода или избършете с алкохол. Не стерилизирайте, автоклавирайте и не почиствайте с химични дезинфектанти.
Забележка:
Капачките на шишенцата с маркировка 1 и 2 са съответно за 1-PRIMER и 2-BOND. Внимавайте да не поставите неправилно капачките на шишенцата.

СЪХРАНЕНИЕ
За оптимална работа се препоръчва да съхранявайте при температура 4-25°C (39.2-77.0°F). Ако не се използва за продължителен период от време, съхранявайте в хладилник.

ОПАКОВКИ
G2-BOND Universal комплект шишенца: 1-PRIMER 5 mL, течност(1),
2-BOND 5 mL, течност (1), 1-PRIMER капачка (1), 2-BOND капачка (1),
еднократни дозаторни съдове (20), DISPOSABLE APPLICATOR II (50)
G2-BOND Universal 1-PRIMER, допълнително шишенце: 5 mL течност (1)
G2-BOND Universal 2-BOND, допълнително шишенце: 5 mL течност (1)
G2-BOND Universal комплект единични дози: 1-PRIMER 0.1 mL, течност (50),
2-BOND 0.1 mL, течност (50), DISPOSABLE APPLICATOR II (100)

ВНИМАНИЕ
1. В редки случаи, продуктът може да предизвика свръхчувствителност у някои хора. Ако такава реакция, прекратете употребата на продукта и потърсете лекарска помощ.
2. Лични предпазни средства (ЛПЕ) като ръкавици, маска и предпазни очила трябва да бъдат носени.
3. Предотвратете вдишването или поглъщането на материала.
4. 1-PRIMER е силно запалим и летлив. Не използвайте в близост до открит пламък. Дръжте далеч от източници на искри. Не съхранявайте големи количества на едно място. Дръжте далеч от пряка слънчева светлина.
5. 1-PRIMER е летлив. Използвайте в добре проветрени помещения. Посъветвайте пациентите да дишат през носа.
6. Единичната доза на G2-BOND Universal е само за еднократна употреба. Не се опитвайте да затваряте или използвате повторно. Единичната доза не може да се затвори правилно след отваряне и летливият разтворител може да се изпари.
7. При контакт с очите, незабавно промийте с вода и потърсете медицинска помощ.
8. При контакт с оралните тъкани или кожата, незабавно отстранете с гъбичка или памучен тупфер. След завършване на възстановяването, промийте обилно с вода.
9. Ако тъканите, влезли в контакт с материала, побелеят или се образува пришка, посъветвайте пациента да остави засегнатата област необезпокоявана, докато следите изчезнат, обикновено за 1-2 седмици. За да избегнете контакт, се препоръчва нанасяне на какаово масло в областта, която не е покрита от кофердам.
10. Ако се разсее на повърхност, незабавно избършете със суха кърпа.
11. Не смесвайте с други продукти.
12. Изхвърлянето съдържанието/опаковката съгласно местните разпоредби.
13. Не смесвайте 1-PRIMER с 2-BOND.
14. Не смесвайте 2-BOND с активатори за двойна полимеризация.

Някои продукти, споменати в настоящите инструкции, могат да бъдат определени като опасни съгласно GHS. Винаги се запознавайте с информационните данни за безопасност, налични на:
http://www.gceurope.com
Те също така могат да бъдат изискани от Ваши доставчик.

ПОЧИСТВАНЕ И ДЕЗИНФЕКЦИЯ:
ДОЗИРАЩИ СИСТЕМИ ЗА МНОГОКРАТНА УПОТРЕБА: за да се избегне кръстосано замърсяване между пациентите, устройството изисква средно ниво на дезинфекция. Веднага след употреба инспектирайте устройството и етикета за влошаване на състоянието. Изхвърлете устройството, ако е увредено.
НЕ ПОТАПЯЙТЕ. Почистете добре устройството, за да се предотврати изсъхване и натрупване на замърсители. Дезинфекцирайте с продукт за контрол на инфекциите, достъпен само, регистриран за здравни цели, в зависимост от регионалните / националните указания.

Докладване на нежелани ефекти:
Ако разберете за някаква вид нежелан ефект, реакция или подобни събития, възникнали от употребата на този продукт, включително тези, които не са изброени в тази инструкция за употреба, моля, докладвайте ги директно чрез съответната система за уведомяване, като изберете подходящ орган във Вашата страна достъпен чрез следната връзка:
https://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-devices/contacts_en
както и на нашата система за вътрешна бдителност: vigilance@gc.dental
По този начин ще допринесете за подобряване на безопасността на този продукт.

Последна редакция: 11/2020

Před použitím si pečlivě přečtěte návod k použití. CS

G2-BOND Universal

DVOUSLOŽKOVÉ SVĚTLEM TUHNOUCÍ UNIVERZÁLNÍ ADHEZIVUM

K použití pouze ve stomatologické praxi v doporučených indikacích.

NÁVOD K POUŽITÍ

DOPORUČENÉ INDIKACE
1. Přímé bondování světlem tuhnoucích kompozitů a kompomerů ke struktuře zubu
2. Bondování duálně tuhnoucích dostavbových kompozitů ke struktuře zubu, pokud jsou tyto materiály polymerovány světlem
3. Intraorální opravy kompozitních náhrad a prací na bázi kovu, zirkonu či alumina
4. Intraorální opravy keramických protetických prací v kombinaci se silanizačním prostředkem
5. Ošetření hypersenzitivních zubů
6. Příprava preparací (kavita nebo abutment) pro nepřímou náhradu
7. Ošetření obnažených povrchů kořenů
8. Fixace všech typů keramických, pryskyřičných a na bázi kovu zhotovených inlejí, onlejí, korunek, můstků a fazet
9. Cementování čepů

KONTRAINDIKACE
1. Přímé překrytí pulpy.
2. Vyvarujte se použití tohoto produktu u pacientů s prokázanou alergií na monomer metakrylátu, polymer metakrylátu nebo aceton.

NEPOUŽÍVEJTE V KOMBINACI S NÁSLEDUJÍCÍMI MATERIÁLY
1. Chemicky tuhnoucí kompozitní pryskyřice.
2. Materiály obsahující eugenol, protože eugenol může narušit tuhnutí či vazbu G2-BOND Universal.
3. Znecitlivující prostředky, ty mohou narušit tuhnutí či vazbu G2-BOND Universal.

NÁVOD K POUŽITÍ

I. BONDOVÁNÍ PRO PŘÍMOU NÁHRADU A OŠETŘENÍ OBNAŽENÝCH POVRCHŮ KOŘENE
1. Příprava kavity
   Pro lepší ochranu použijte kofferdam. Dbejte na důkladné odstranění zbytků provizorních materiálů z povrchu zubu. Zub připravte běžným způsobem. Pro zajištění řádné adheze musí být kavita dostatečně vyčištěna. Připravované povrchy zubu opláchněte a osušte jemným proudem vzduchu ze vzduchové pistole.
   Poznámka:
   Na překrytí pulpy použijte hydroxid vápenatý.
2. Příprava povrchu zubu
   Vyberte jednu ze 3 následujících volitelných technik:
   a) Samoleptací technika
   Naneste 1-PRIMER na preparovanou sklovinu a dentin, bez samostatného kroku leptání.
   Poznámka:
   Nepreparovaná skovina by měla být vždy ošetřena technikou selektivního leptání.
   b) Selektivní leptání skloviny
   Před aplikací 1-PRIMER na sklovinu a dentin leptejte pouze sklovinu po dobu 10-15 sekund gelem 35-40% kyseliny fosforečné, 5 sekund opláchujte a jemně osušte.
   c) Technika Total-etch
   Před aplikací 1-PRIMER na sklovinu a dentin leptejte sklovinu i dentin po dobu 10-15 sekund gelem 35-40% kyseliny fosforečné, 5 sekund opláchujte a jemně osušte.
3. Aplikace 1-PRIMER
   a) Příprava
   Lahvička: Před použitím lahvičku s 1-PRIMER důkladně protřepejte. Aplikujte několik kapek do čisté dávkovací misky. Ihned po použití lahvičku uzavřete.
   Poznámka: Před uzavřením setřete z dávkovací hubičky veškeré zbytky tekutiny.
   Unidose: Před otevřením Unit Dose se ujistěte, že vršek spojek směřuje vzhůru. Odšroubujte uzávěr proti směru hodinových ručiček. Přiloženým jednorázovým aplikátorem důkladně promíchejte tekutinu po dobu 5 sekund. Dbejte na pečlivé promíchání veškerého materiálu ze dna i stěn kapsle.
   Poznámka:
   Pokud uzávěr Unit Dose nejde otevřít, použijte jinou kapsli. Nepokoušejte se kapsli otevřít násilím, mohlo by dojít k vylití tekutiny a nechtěnému potřísnění kůže či zasažení očí.
   b) IHNED naneste jednorázovým aplikátorem na preparovanou sklovinu a dentin.
   c) Po aplikaci nechte působit po dobu 10 sekund.
   d) Poté 5 vteřin sušte MAXIMÁLNÍM proudem vzduchu bez přítměsi oleje. Pro zabránění rozstřikování adhezivu použijte savku. Konečným výsledkem by měl být tenký film adheziva s lesklým povrchem, který se pod dalším proudem vzduchu vůbec nepohybuje.
   Poznámky:
   1) Po dlouhodobém skladování v chladničce nechte 1-PRIMER před vlastním použitím několik minut stát při pokojové teplotě.
   2) 1-PRIMER aplikujte ihned, protože obsahuje těkavé rozpouštědlo.
   3) 1-PRIMER je světlem tuhnoucí materiál. Po nadávkování do misky jej chraňte před světlem.
   4) V případě kontaminace materiálu vodou, krví nebo slinami ještě před vytvrzováním, zub omyjte, osušte a postup opakujte s novým materiálem.
   5) Po dlouhodobém skladování v chladničce nechte 2-BOND před vlastním použitím několik minut stát při pokojové teplotě.
4. Světelná polymerace
   Polymerujte za použití lampy na viditelné světlo.

   Doba osvitu

	Vzdálenost od konce světlovodu <10 mm	Vzdálenost od konce světlovodu >10 mm
Halogen / LED (700-1200 mW/cm²)	10 sekund	20 sekund
High power LED (více než 1200 mW/cm²)	5 sekund	10 sekund

   Poznámky:
   1) Pro dosažení spolehlivé vazby je nezbytná dokonalá světelná polymerace. Nižší intenzita světla může mít za následek nedostatečnou adhezi.
   2) Během světelné polymerace používejte ochranné brýle, štít nebo podobnou UV ochranu očí.

6A. Nanášení světlem tuhnoucích kompoz

左右600×天地850mm

Pred použitím si dôkladne prečítajte návod na použitie. SK

G2-BOND Universal

DVOJZLOŽKOVÉ SVETLOM TUHNÚCE ADHEZÍVUM

Určené výhradne na použitie v stomatologickej praxi..

NÁVOD NA POUŽITIE

INDIKÁCIE
1. Priame bondovanie svetlom tuhnúcich kompozitov a kompomérov na štruktúru zuba.
2. Bondovanie duálne tuhnúcich fixačných kompozitov a kompomérov na dostatku pahýľa v prípade, že tieto materiály budú vyvrtávované svetlom.
3. Intraorálne opravy kompozitných náhrad a náhrad na báze kovu, zirkónu a alumínia.
4. Intraorálne opravy keramických náhrad v kombinácii so silanizačným vybrúsením prostriedkom.
5. Ošetrenie hypersenzitívnych zubov.
6. Pečatenie po preparácii (kavity alebo pahýle) pri neprimárnych náhradách.
7. Ošetrenie exponovaných povrchov koreňov.
8. Cementovanie väčších typov inlejí, onlejí, koruniek a mostíkov a faziet na báze keramiky, živice a kovu.
9. Cementovanie čapov.

KONTRAINDIKÁCIE
1. Priame prekrytie pulpy.
2. Vyvarujte sa používaniu tohto výrobku u pacientov so známymi alergiami na metakrylátový monomér, metakrylátový polymér alebo acetón.

NEPOUŽÍVAŤ V KOMBINÁCII S:
1. Chemicky tuhnúcimi kompozitnými živicami.
2. Materiálmi obsahujúcimi eugenol, keďže eugenol môže narušiť tuhnutie alebo vlastnosti G2-BOND Universal.
3. Zinocitylvoxidmi prípravkami, keďže môžu narušiť tuhnutie alebo vlastnosti G2-BOND Universal.

NÁVOD NA POUŽITIE
I. POSTUP PRI BONDOVANÍ PRIAMYCH REKONŠTRUKCIÍ A PRI OŠETRENÍ OBNAŽENÝCH POVRCHOV KORENA
1. Príprava kavity
   Preparujte zub bežným spôsobom. Dbajte na dôkladné odstránenie zvyšného materiálu z povrchu zuba. Na ochranu pulpy použite kalciden. Preparované povrchy zuba opláchnite a osušte jemným prúdom vzduchu.
   Poznámka:
   Na prekrytie pulpy použite hydroxid vápenatý.
2. Príprava povrchu zuba
   Vyberte si jednu z 2 voliteľných techník:
   a) Self-etch (samoleptacia) technika
      Naneste 1-PRIMER na preparovanú sklovinu a dentín, bez samostatného kroku leptania.
      Poznámka:
      Nepreparovaná sklovina by mala byť vždy ošetrená technikou selektívneho leptania skloviny.
      Týmto spôsobom sa vyhnete sklovinu
      Pred nanesením 1-PRIMERu na sklovinu a dentín, 10-15 sekúnd naleptajte leptadlom gélom z 35-40% kyseliny fosforečnej, 5 sekúnd opláchajte a jemne osušte.
   c) Technika Total-etch
      Pred nanesením 1-PRIMERu na sklovinu a dentín, 10-15 sekúnd naleptávajte len sklovinu gélom z 35-40% kyseliny fosforečnej, 5 sekúnd opláchajte a jemne osušte.
3. Aplikácia 1-PRIMER
   a) Dávkovanie
      Fľaštička: Fľaštičku 1-PRIMERu pred dávkovaním dôkladne potraste. Nadávkujte niekoľko kvapiek do čistej dávkovacej nádoby. Okamžite fľaštičku uzatvorte uzáverom.
      Poznámka:
      Pred uzatvorením uzáveru utrite všetku prebytočnú tekutinu z trysky.
      Unit dose (jednorazová kapsla): Pred otvorením Unit dose sa uistite, že jej vrchná časť smeruje nahor. Proti smeru hodinových ručičiek odskrutkujte uzáver. Pomocou priloženého jednorazového aplikátora dôkladne premiešajte tekutinu 5 sekúnd a dbajte na to, aby bol materiál rozmiešaný zo spodku a zo stranách kapsle.
      Poznámka:
      Ak je uzáver Unit dose príliš tesný na otvorenie, použite ďalšiu kapsľu. Nepokúšajte sa otvárať Unit dose s nadmernou silou, pretože to môže spôsobiť rozlátie tekutiny a spôsobiť náhodný kontakt s pokožkou a očami.
      b) Naneste jednorazovým aplikátorom na povrch preparovanej skloviny a dentínu, ktoré už boli ošetrené 1-PRIMERom.
      c) Opatrne ofúkajte pre rovnomerné rozptýlenie materiálu na rovnomernú hrúbku filmu.
      Poznámka:
   1) 2-BOND je svetlom tuhnúci materiál. Tekutinu po nadávkovaní chráňte pred svetlom.
   2) Nadbytočný materiál z povrchu zuba (okrem povrchov, ktoré sú určené na bondovanie) odstráňte hubkou alebo vatovou paličkou, prežite zvyškový materiál sa vo vytvrdení fázou odstrájate.
   3) V prípade kontaminácie materiálu vodou, krvou alebo slinami ešte pred vytvrdzovaním zub umyte a osušte, a postup zopakujte s novým materiálom.
   4) Pred použitím nechajte 2-BOND postáť pri izbovej teplote.
4. Vytvrdzovanie
   Polymerizujte polymerizačnou lampou na viditeľné svetlo.

Časy polymerizácie

	Vzdialenosť od konca svetlovodu <10 mm	Vzdialenosť od konca svetlovodu >10 mm
Halogénová lampa / LED (700-1200 mW/cm²)	10 sekúnd	20 sekúnd
Vysoko výkonná LED (viac ako 1200 mW/cm²)	5 sekúnd	10 sekúnd

Poznámka:
1) Účinú väzbovú silu dosiahnete kompletným vytvrdením. Pri nižšej intenzite svetla môže byť adhézia nedostatočná.
2) Počas polymerizácie používajte ochranný štít pre svetlu alebo ochranné okuliare.

6A. Nanášanie svetlom tuhnúcich kompozitov a kompomérov
Po vytlačení adaptujte povrch dodržiavajte náhodné výrobcu na nanášanie, kontúrovanie a vytvrdzovanie zvoleného materiálu z kompozitnej živice.

6B. Nanášanie duálne tuhnúcich kompozitov
Na zaistenie dostatočnej penetrácie spoja kompozitov sa odporúča vytvrdzovanie svetlom (oproti samotuhnutiu)

7. Dokončenie
   Výplň opracujte, dokončite a vyleštite bežným spôsobom.

II. OPRAVY NÁHRAD V ÚSTACH
1. Príprava náhrady
   Zdrsnite akrylovú plochu náhrady pomocou diamantu.
   Použite koferdam pre ochranu. Opláchnite a osušte pripravené povrchy vzduchom. V prípade, že povrch náhrady je zo sklo keramiky alebo hybridnej keramiky ešte pred aplikáciou G2-BOND Universal, silanizujte tento povrch pomocou silanového vázobného prostriedku, napr. G-Multi PRIMER.
   Poznámka:
   G-Multi PRIMER neaplikujte na povrchy zubov.
2. Príprava povrchu zuba
   Vyberte si jednu z 3 voliteľných techník.I. POSTUP PRI BONDOVANÍ PRIAMYCH REKONŠTRUKCIÍ
   Príprava povrchu zuba
   a) Samoleptacia technika
   b) Selektívne leptanie sklaviny
   c) Technika Total-etch
3. Aplikácia G2-BOND Universal
   Pozri I. POSTUP PRI BONDOVANÍ PRIAMYCH REKONŠTRUKCIÍ 3-5.
4. Nanášanie svetlom tuhnúcich kompozitov a kompomérov
   Po vytlačení adaptujte povrch dodržiavajte náhodné výrobcu na nanášanie, kontúrovanie a vytvrdzovanie zvoleného materiálu z kompozitnej živice.
5. Dokončenie
   Náhradu opracujte, dokončite a vyleštite bežným spôsobom.

III. OŠETRENIE HYPERSENZITÍVNYCH ZUBOV A OKAMŽITÉ ZAPEČATENIE DENTÍNU
1. Aplikácia 1-PRIMERU
   Pozri I. POSTUP PRI BONDOVANÍ PRIAMYCH REKONŠTRUKCIÍ
2. Príprava povrchu zuba, 2-BOND na použitie
   Môžete si vybrať, 2-BOND je možné použiť aj po aplikácii 1-PRIMER. Pozri I.POSTUP PRI BONDOVANÍ PRIAMYCH REKONŠTRUKCIÍ 4. APLIKÁCIA 2-BOND.
   Poznámka:
   Pri odstránení precitlivených zubov, sa odporúča použiť samoleptaciu techniku.
3. Vytvrdzovanie
   Pozri I. POSTUP PRI BONDOVANÍ PRIAMYCH REKONŠTRUKCIÍ 5. VYTVRDZOVANIE
4. OSTATRANIENIE INHIBIČNEJ VRSTVY
   Odstráňte inhibičnú vrstvu G2-BOND Universal 1-PRIMERU pomocou vlhkej bavlnenej pelety.

IV.CEMENTOVANIE NEPRIAMYCH REKONŠTRUKCIÍ pomocou G-CEM LinkForce s použitím alebo bez použitia G-Premio BOND DCA
Prečítajte si použitie podľa návodu na použitie G-CEM LinkForce

V. Na CEMENTOVANIE ČAPOV A DOSTAVIEB použite GRADIA CORE spolu s G-Premio BOND DCA
Prečítajte a postupujte podľa návodu na použitie GRADIA CORE .

Uzáver fľaštičky
Odporúča sa použitie univerzálnych krytov fliašiek G2-BOND Universal. Kryty fliaš sú určené na ochranu pred teplom, ktoré by mohlo ovplyvniť pracovný čas vybrúsu. Uzáver fliaše sa môže použiť na uzavretie fliaše fľaštičke. Po spotrebovaní materiálu odstráňte kryt a vyčistite vodou alebo alkoholom. Nesterilizujte, nevykladajte do autoklávu, a nepoužívajte chemické dezinfekčné prostriedky.
Poznámka:
Uzávery fliaš sú označené 1 a 2 označujú 1-PRIMER a 2-BOND . Dbajte na to, aby ste uzávery fliaš nasadili správne.

USKLADNENIE
Pre zaistenie optimálnych vlastností odporúčame skladovať pri izbovej teplote 4-25 °C (39.2-77.0 °F). Ak materiál dlhšie nepoužívate, skladujte ho v chladničke.

BALENIA
G2-BOND Universal sada s fľaštičkou: 1-PRIMER 5 mL tekutiny (1), 2-BOND 5 mL tekutiny (1), 1-PRIMER Uzáver fľašky (1), 2-BOND Uzáver fľašky (1), jednorazová dávkovacia nádobka (20), DISPOSABLE APPLICATOR II (jednorazový aplikátor) (50).
G2-BOND Universal 1-PRIMER náhradná náplň fľaštičky: 5 mL tekutiny (1)
G2-BOND Universal 2-BOND náhradná náplň fľaštičky: 5 mL tekutiny (1)
G2-BOND Universal Unit Dose Kit: 1-PRIMER 0.1 mL tekutiny (50), 2-BOND 0.1 mL tekutiny (50), DISPOSABLE APPLICATOR II (100) (jednorazový aplikátor)

UPOZORNENIA
1. V ojedinelých prípadoch môže výrobok vyvolať u niektorých osôb precitlivelosť. V prípade takejto reakcie prerušte používanie výrobku a obráťte sa na praktického lekára.
2. Vždy používajte ochranné pomôcky ako rukavice, masku a ochranný kryt očí.
3. Uistite sa vdýchnutiu alebo požitiu materiálu.
4. 1-PRIMER je vysoko horľavá tekutina s výparmi. Nepoužívajte v blízkosti otvoreného ohňa. Chráňte pred zdrojmi zapálenia. Neskladujte veľké množstvo na jednom mieste. Chráňte pred priamym slnečným svetlom.
5. 1-PRIMER je prchavý. Používajte na dobre vetranom mieste. Poradte pacientom, aby dýchali nosom.
6. Jednodávková kapsľa G2-BOND Universal je určená na jedno použitie. Neskúšajte ju oddýchať alebo použiť. Jednodávkovú kapsľu po jednom otvorení, aj keď je možné riadne zatvoriť a prichavé rozpúšťadlo by sa mohlo vyparovať.
7. V prípade zasiahnutia očí, ihneď vypláchnite vodou a vyhľadajte pomoc lekára.
8. V prípade zasiahnutia sliznice alebo pokožky, ihneď odstráňte hubkou a vatovou paličtiku. Po dokončení výplne dôkladne opláchnite vodou.
9. Ak zasiahnutá tkanivo zhelie, pripadne sa na ňom vytvorí pluzgiere, poraďte pacientovi, aby zasiahnutú oblasť nechal v kľude, kým príznaky nezmiznú, zvyčajne do 1-2 týždňov. Aby ste zabránili kontaktu, odporúčame naniesť na oblasť. ktorú nemôže pokryť koferdam, kakaové maslo.
10. Pri vyliatí na stôl alebo dlážku, ihneď zotrite suchou handričkou.
11. Nemiešajte s inými výrobkami.
12. Obsahí/ obal zlikvidujte v súlade s miestnymi nariadeniami.
13. Nemiešajte 1-PRIMER s 2-BONDom.
14. Nemiešajte 2-BOND s dušine tuhnúcimi aktivátormi.

Niektoré produkty uvedené v tomto návode na použitie môžu byť podľa GHS klasifikované ako nebezpečné. Vždy sa oboznámte s kartami bezpečnostných údajov, ktoré sú k dispozícii na:
http://www.gceurope.com
Môžete o ne tiež požiadať svojho dodávateľa.

ČISTENIE A DEZINFEKCIA:
OPAKOVANÉ POUŽÍVANÉ DÁVKOVACIE POMÔCKY: aby sa zabránilo krížovej kontaminácii medzi pacientmi potrebujú tieto dávkovacie pomôcky stredný úroveň dezinfekcie. Ihneď po použitím ich skontrolujte a označte v prípade pochybností! Ak boli poškodené, zlikvidujte ich. NEPOKRAJUJTE. Aby nedochádzalo k zasychaniu a hromadeniu nečistôt dávkovacu pomôcku ihľadne vyčistite. Dezinfikujte s registrovanými zdravotníckymi dezinfekčnými prostriedkami na stredne úrovni dezinfekcie podľa regionálnych / národných smerníc.

Hlásenie nežiadúcich účinkov:
Ak sa Vám vyskytnú akékoľvek nežiadúce účinky, reakcie alebo podobné udalosti, pri používaní tohto výrobku vrátane tých, ktoré nie sú uvedené v tomto návode na použitie, oznámte ich priamo cez príslušný vnútorný systém, zadaním správnej autority Vašej krajiny, na nasledujúcom linku:
https://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-devices/contacts_en
ako aj na našom vnútornom systéme bdelosti: vigilance@gc.dental
Týmto spôsobom prispejete k zvýšeniu bezpečnosti tohto výrobku.

Posledná oprava: 11/2020

Uporabo previdno preberite navodila za uporabo. SL

G2-BOND Universal

UNIVERZALNI DVOKOMPONENTNI SVETLOBNO STRJUJOČI ADHEZIV

Uporaba samo za profesionalne namene in za pripročene indikacijama.

Navodila za uporabo:

Indikacije za opcobo:
1. Direktno lepljenje svetlobno strjujočih kompozitov in kompomer na površino zoba
2. Lepljenje dvojno strjujočih kompozitov na površino zoba, v kolikor so ti materiali svetlobno strjujoči.
3. Intraoralno popravilo restavracij na bazi kompozita, kovine ali cirkona / alumine.
4. Intraoralno popravilo keramičnih restavracij v kombinaciji s silanom.
5. Zdravljenje preobčutljivih zob.
6. Zaščita preparacij za indirekte restavracije.
7. Zdravljenje razgaljenih zobnih korenin.
8. Cementiranje vseh tipov polno keramičnih, kompozitnih ali kovinskih inlejev, onlejev, kron, mostov in lusk.
9. Cementiranje zatičkov.

KONTRAINDIKACIJE:
1. Kritje pulpe
2. Pacienti z znano alergijo na metakrilatne monomere, metakrilatne polimere in aceton.

PREPOVEDANA UPORABA V KOMBINACIJI S
1. Kemijsko strjujočimi kompoziti.
2. Materiali, ki vsebujejo eugenol, saj le-ta lahko preprečuje pravilno strjevanje in vezavo G2-BOND Universal.
3. Desenzibilizatorji, saj lahko preprečujejo pravilno strjevanje in vezavo G2-BOND Universal.

NAVODILA ZA UPORABO
1. Postopek lepljenja za direktne restavracije in zdravljenje površine razgaljenih zobnih korenin.
   Priprava kavitete
   Za zaščito uporabljamo gumijasto opno. Pripravljeno površino speremo in posušimo z zrakom. Če restavracijo sestavljajo steklo-keramične ali hibridne keramike, jih pred aplikacijo G2-BOND Universal impregniramo s silanom kot je G-Multi PRIMER.
   Opomba:
   G-Multi PRIMER ne nanašamo direktno na zob.
2. Izdelava zalivke
   Izberemo eno od opisanih treh tehnik v poglavju I. Postopek lepljenje za direktne restavracije, podpoglavje 2. Obdelava zobne površine:
   a) Samojedkajoča tehnika
   b) Selektivno jedkanje sklenine
   c) Total-etch tehnika
3. Nanos G2-BOND Universal
   Glej I. Postopek lepljenje za direktne restavracije 3-5.
4. Vnos svetlobno strjujočih kompozitov/kompomer
   Za vnos, modeliranje in svetlobno strjevanje izbranih kompozitov, sledite navodilom proizvajalca.
6B. Vnos dvojno strjujočih kompozitov:
   Priporočeno je svetlobno strjevanje dvojno strujočih kompozitov, da bi si zagotovili zadostno moč vezave, (v primerjavi s samostrjevanjem)
7. Zaključevanje
   Prilagodimo restavracijo, poliramo s standardnimi tehnikami.

II. POPRAVILA
1. Priprava restavracije
   Lepilno površino obrusimo z diamantnim svedrom.
   Za zaščito uporabljamo gumijasto opno. Pripravljeno površino speremo in posušimo z zrakom. Če restavracijo sestavljajo steklo-keramike ali hibridne keramike, jih pred aplikacijo G2-BOND Universal impregniramo s silanom kot je G-Multi PRIMER.
   Opomba:
   G-Multi PRIMER ne nanašamo direktno na zob.
2. Izdelava zalivke
   Izberemo eno od opisanih treh tehnik v poglavju I. Postopek lepljenje za direktne restavracije, podpoglavje 2. Obdelava zobne površine:
   a) Samojedkajoča tehnika
   b) Selektivno jedkanje sklenine
   c) Total-etch tehnika
3. Nanos G2-BOND Universal
   Glej I. Postopek lepljenje za direktne restavracije 3-5.
4. Vnos svetlobno strjujočih kompozitov/kompomer
   Za vnos, modeliranje in svetlobno strjevanje izbranih kompozitov, sledite navodilom proizvajalca.
5. Zaključevanje
   Prilagodimo restavracijo, poliramo s standardnimi tehnikami.

III. ZDRAVLJENJE PREOBČUTLJIVIH ZOB IN TAKOJŠNJA DENTINSKA ZATESNITEV
1. Nanos 1-PRIMERja
   Glej I. Postopek lepljenje za direktne restavracije 2. Obdelava zobne površine, 2. Nanos 1-PRIMERja.
   Lahko po nanosu 1-PRIMERja, nanesemo tudi 2-BOND. Opisano v I. Postopek lepljenje za direktne restavracije 4. Nanos 2-BOND.
   Opomba:
   Za zdravljenje preobčutljivih zob je priporočena samojedkajoča tehnika.
2. Svetlobno strjevanje
   Glej I. Postopek lepljenje za direktne restavracije 5. Svetlobno strjevanje.
3. Odstranimo ne polimeriziran plast
   Ne polimeriziran plast G2-BOND Universal 1-PRIMER odstranimo z vlažnim bombažnim svaljkom.

IV.CEMENTIRANJE INDIREKTNIH RESTAVRACIJ z uporabo G-CEM LinkForce ob uporabi 2-BOND DCA, ali brez.
Glej navodila za uporabo G-CEM LinkForce in se ravnaj po njih.

V. CEMENTIRANJE ZATIČA IN DOGRADITEV z GRADIA CORE in G-Premio BOND DCA
Glej navodila za uporabo GRADIA CORE in se ravnaj po njih.

Pokrovčki
Uporaba G2-BOND Universal pokrovčkov za fliaške je nadvse priporočena, saj so zasnovani za zaščito produkta pred telesno toploto, ki lahko vpliva na delovni čas materiala. Pokrovčke lahko znova uporabimo po pojemnju fliaške. Ko je prazna, pokrovček ostranimo, operemo z vodo ali obrišemo z alkoholom. Ne steriliziramo, avtoklaviramo ali čistimo s kemičnimi razkužili.
Opomba:
Pokrovčki označeni z 1 in 2 so za 1-PRIMER in 2-BOND. Pazili da se poklopci na stave pogrešno.

Shramba
Za optimalne rezultate se priporoča shramba na teperaturi 4-25°C. Ko material ni v uporabi dje časa, se svetuje shramba na hladnem.

Pakiranje
G2-BOND Universal Bottle Kit: 1-PRIMER 5 mL tekočine (1), 2-BOND 5 mL tekočine (1), 1-PRIMER pokrovček (1), 2-BOND pokrovček (1), dozirne posodice z nastavkom za nanos (20), aplikatorji za enkratno uporabo II (50)
G2-BOND Universal 1-PRIMER steklenička za polnjenje: 5 mL tekočine (1)
G2-BOND Universal 2-BOND steklenička za polnjenje: 5 mL tekočine (1)
G2-BOND Universal Unit Dose Kit: 1-PRIMER 0.1 mL tekočine (50), 2-BOND 0.1 mL tekočine (50), aplikatorji za enkratno uporabo II (100)

Pozor
1. V redkih primerih se lahko pojavi preobčutljivost na produkt pri nekaterih ljudeh. Če se tovrstna reakcija zgodi, prenehajte z uporabo in pacienta napotimo k zdravniku.
2. uporaba osebne varovalne opreme kot so rokavice, obrazna maska in zaščitna očala je obvezna.
3. Izogibamo se inhalaciji in zaužitju materiala.
4. 1-PRIMER je vnetljiv kot tekočina in hlapi. Ne uporabljamo v bližini odprtega ognja. Shranjujemo stran od vira vžiga. Večje količine ne shranjujemo na istem mestu. Shranjujemo stran od direktne sončne svetlobe.
5. 1-PRIMER je hlapen, zato ga uporabljamo v dobro prezračenih prostorih. Pacientom svetujemo dihanje na nos.
6. G2-BOND Universal
7. V primeru kontakta z očmi, nemudoma speremo z vodo in poiščemo zdravniško pomoč.
8. v primeru kontakta z ustno votlino, nemudoma odstranimo z gobco ali bombažnim svaljkom. Po končani obravnavi, temeljito speremo z vodo.
9. če se tkivo, ki je bilo v kontaktu, obarva belo in tvori mehurčke, svetujemo pacientu, čuvanje območja, dokler znamenje ne izzveni, kar se po navadi zgodi v 1-2 tednih. V izogib kontaktu, se priporoča nanos COCOA BUTTER na področja, ki ne morejo biti zavarovana z gumijasto opno.
10. V primeru površinskega razlitja, področje nemudoma obrišemo s suho vato.
11. Izogibajmo se mešanju z nenamenskimi spojinami.
12. Vsebino / embalažo zavržemo v skladu z lokalnimi predpisi.
13. Ne mešajmo 1-PRIMER z 2-BOND.
14. Ne mešamo 2-BOND z Dual Cure aktivatorjem.

Nekateri izdelki omenjeni v teh navodilih za uporabo so klasificirani kot nevarni v skladu z GHS. Vedno se prej seznanite z varnostnimi listi, ki so na voljo:
http://www.gceurope.com
Prav tako jih lahko pridobite od vašega dobavitelja.

ČIŠČENJE IN DEZINFEKCIJA:
SISTEM ZA VEČKRATNO UPORABO: da se izognete navzkrižni kontaminaciji med pacienti, ta pripomočke zahteva dezinfekcija srednjega nivoja. Takoj po uporabi preglejte pripomočke za poškodbe če so le-te prisotne. Poškodovan sistem zavrzite.
NE NAMAKAJTE V TEKOČE SREDSTVO ZA DEZINFEKCIJO.
Temeljito očistite pripomoček, da preprečite sušenje in nabiranje nečistote. Dezinficirajte s sredstvom za dezinfekcijo srednjega nivoja registriranega pri zdravstveno infektivni kontroli skladno z regionalno / lokalno regulativo.

Poročilo o neželenih učinkih:
Če se zavedate kakršnih koli neželenih učinkov, reakcij ali podobnih dogodkov, do katerih je prišlo pri uporabi tega izdelka, vključno s tistimi, ki niso navedeni v tem navodilu za uporabo, jih prijavite neposredno prek ustreznega sistema za stalni nadzor, tako da izberete ustrezen organ v vaši državi dostopni preko naslednje povezave:
https://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-devices/contacts_sl
kot tudi v našem sistemu notranjega nadzora: vigilance@gc.dental
Na ta način boste prispevali k izboljšanju varnosti tega izdelka.

Zadnja revizija: 11/2020

Перед застосуванням уважно прочитайте інструкцію з використання. UK

G2-BOND Universal
Джі2-БОНД Юніверсал

ДВОКОМПОНЕНТНИЙ УНІВЕРСАЛЬНИЙ АДГЕЗИВ СВІТЛОВОЇ ПОЛІМЕРИЗАЦІЇ

Для використання лише лікарями-стоматологами у випадках, що описані в даній інструкції.

ІНСТРУКЦІЯ ДЛЯ ВИКОРИСТАННЯ

РЕКОМЕНДОВАНІ ПОКАЗАННЯ
1. Бондинг композитів світлової полімеризації та компомерів до структур зуба.
2. Бондинг композитів подвійного твердіння, що призначені для відбудови культ, до структур зуба, якщо ці матеріали полімеризуються світлом.
3. Внутрішньоротовий ремонт композитних реставрацій, а також реставрацій на каркасах із металу, оксиду цирконію та оксиду алюмінію.
4. Внутрішньоротовий ремонт керамічних реставрацій із застосуванням силану.
5. Лікування гіперчутливих зубів.
6. Герметизація відпрепарованих зубів (порожнин або абатментів) у випадку непрямих реставрацій.
7. Обробка уражених поверхонь кореню.
8. Фіксація усіх типів керамічних, композитних та металевих вкладок, накладок, коронок, мостів та вінірів.
9. Фіксація штифтів.

ПРОТИПОКАЗАННЯ
1. Пряме перекриття пульпи.
2. Не використовуйте даний продукт у пацієнтів із підтвердженою алергією на метакрилатний мономер і метакрилатний полімер або ацетон.

МАТЕРІАЛ НЕ ПРИЗНАЧЕНИЙ ДЛЯ ВИКОРИСТАННЯ
1. У поєднанні з хімічно тверднучими композитами.
2. У поєднанні з матеріалами, що містять евгенол, оскільки евгенол може перешкоджати застиганню G2-BOND Universal (Джі2-БОНД Юніверсал) або отриманню належної адгезії.
3. В поєднанні з десенситайзерами, оскільки вони можуть перешкодити застиганню G2-BOND Universal (Джі2-БОНД Юніверсал) або отриманню належної адгезії.

ВКАЗІВКИ ДО ВИКОРИСТАННЯ
I. ПРОЦЕДУРА БОНДИНГУ ДЛЯ ПРЯМИХ РЕСТАВРАЦІЙ ТА ОБРОБКИ УРАЖЕНОЇ ПОВЕРХНІ КОРЕНЯ
1. Препарування порожнини
   Використовуйте кофердамську для захисту. Перекон айтеся, що усі тимчасові матеріали ретельно видалені з поверхні. Відпрепаруйте зуб, застосовуючи традиційну методику. Порожнина повинна бути ретельно очищ ене задля забезпечення необхідної адгезії. Промийте поверхні відпрепарованого зуба та просушіть за допомогою водовідтяжного пістолета під невеликим тиском.
   Примітка
   Для прямого перекриття пульпи використовуйте гідроксид кальцію.
2. Обробка поверхонь зуба
   Оберіть одну з наступних 3 методик:
   a) Техніка самопротравлювання
      Нанесіть 1-PRIMER (1-ПРАЙМЕР) на відпрепаровані поверхні дентину та емалі, не застосовуючи окремого протравлювання.
      Примітка:
      Поверхню емалі, що не була препарована бором, завжди слід обробляти технікою вибіркового травлення.
   b) Вибіркове травлення емалі
      Перед нанесенням 1-PRIMER (1-ПРАЙМЕР) на емаль та дентин протравіть лише емаль гелем із 35-40% вмістом фосфорної кислоти протягом 10-15 секунд, потім промийте протягом 5 секунд та просушіть повітряв під невеликим тиском.
   c) Техніка тотального протравлювання
      Нанесіть 1-PRIMER (1-ПРАЙМЕР) на емаль та дентин, протравіть емаль та дентин гелем із 35-40% вмістом фосфорної кислоти протягом 10-15 секунд, потім промийте 5 секунд та просушіть повітряв під невеликим тиском.
3. Нанесення 1-PRIMER (1-ПРАЙМЕР)
   a) Дозування
      Пляшечка: Ретельно збовтайте пляшечку з 1-PRIMER (1-ПРАЙМЕР) перед дозуванням. Вилийте декілька крапель у чисту лунку. Закрийте кришку одразу після використання.
      Примітка:
      Витріть надлишкову рідину з носика перед закриттям ковпачка.
      Унідоза: Перед відкриттям унідози переконайтеся, що носик спрямований донизу. Відкрутіть кришку проти годинникової стрілки. Використовуючи одноразовий аплікатор, ретельно перемішуйте рідину протягом 5 секунд та переконайтеся, що порції рідини з верхньої та нижньої частини контейнера добре змішалися.
      Примітка:
      Якщо ковпачок унідози надто міцно закручений – відмовтесь іншу унідозу. Не намагайтеся відкрити його силою, оскільки це може спричинити розлив рідини, що міститься в унідозі, та може викликати випадковий контакт із шкірою та очима.
   b) Нанесіть на оброблені 1-PRIMER (1-ПРАЙМЕР) поверхні емалі та дентину за допомогою одноразового аплікатора.
   c) Обережно просушіть повітрям, щоб рівномірно розподілити матеріал однорідною тонкою плівкою.
   Примітки:
   1) 2-BOND (2-БОНД) є матеріалом світлової полімеризації. Обов'язково після дозування рідини закрийте пляшечку.
   2) Видаліть надлишковий матеріал із поверхонь зуба, не призначених для бондингу, з допомогою губки або ватної палички, оскільки після полімеризації світлом, видалити його буде складно.
   3) У випадку забруднення матеріалу водою, кров'ю або слиною, перед полімеризацією світлом, ополосніть та висушіть зуб і повторіть процедуру, нанісши нову порцію матеріалу.
   4) Дайте нагрітися нанесеному 2-BOND (2-БОНД) до кімнатної температури.
5. Полімеризація світлом
   Полімеризуйте, використовуючи терапевтичний полімеризатор.

Тривалість засвічування

	Відстань від кінця світловода <10 мм	Відстань від кінця світловода >10 мм
Галогеновий / Світлодіодний полімеризатор (700-1200 мВт/см²)	10 секунд	20 секунд
Високопотужний світлодіодний полімеризатор (понад 1200 мВт/см²)	5 секунд	10 секунд

Примітки:
1) Виконайте повну полімеризацію світлом для досягнення ефективної та надійної адгезії. Менша інтенсивність світлого потоку може призвести до недостатньої адгезії.
2) Під час полімеризації світлом користуйтеся захисним щитком або подібним захистом для очей.

6A. Внесення композитів та компомерів світлової полімеризації
Дотримуйтесь інструкцій виробника, щоб внести, відконтурувати та полімеризувати світлом обраний композитний.

6B. Внесення композитів подвійного твердіння
Щоб забезпечити надійну адгезію, рекомендовано полімеризувати світлом композитний матеріал подвійного твердіння. Самостійне хімічне тверднння не забезпечить достатню адгезію.

7. Фінішна обробка
   Відкоригуйте відреставровану, здійсніть фінішну обробку та відполіруйте, застосовуючи стандартну методику.

II. РЕМОНТ РЕСТАВРАЦІЙ
1. Відпрепаруйте реставрацію
   Загрубіть поверхню, на яку буде наноситись адгезив, алмазним бором.
   Використовуйте коферда для захисту. Промийте та висушіть препаровані поверхні струменем повітря. Якщо поверхня реставрації містить кераміку або гібридну кераміку, обробляйте такі поверхні з використанням силану типу G-Multi PRIMER (Джі-Мульті Праймер) перед застосуванням G2-Universal (Джі2-БОНД).
   Примітка:
   Не наносіть G-Multi PRIMER (Джі-Мульті Праймер) на поверхні структур зуба
2. Обробка поверхонь зуба
   Оберіть одну з наступних трьох методик описаних у розділі I. ПРОЦЕДУРА БОНДИНГУ ДЛЯ ПРЯМИХ РЕСТАВРАЦІЙ, пункт 2. Обробка поверхонь зуба.
   a) Техніка самопротравлювання
   б) Техніка вибіркового протравлювання емалі
   в) Техніка тотального протравлювання
4. Внесення композитів та компомерів світлової полімеризації
   Дотримуйтесь інструкцій виробника, щодо внесення, відконтурювання та полімеризації світлом обраний композитний матеріал.
5. Фінішна обробка
   Відкоригуйте реставрацію, здійсніть фінішну обробку та відполіруйте, застосовуючи стандартну методику

III. ОБРОБКА НАДЧУТЛИВИХ ЗУБІВ ТА БЕЗПОСЕРЕДНЯ ГЕРМЕТИЗАЦІЯ ДЕНТИНУ
1. Нанесення 1-PRIMER (1-ПРАЙМЕР)
   Зверніться до розділу I. ПРОЦЕДУРА БОНДИНГУ ДЛЯ ПРЯМИХ РЕСТАВРАЦІЙ, Пункт 2. Обробка поверхонь зуба та Пункт 3. Нанесення 1-PRIMER (1-ПРАЙМЕР).
   За бажання 2-BOND (2-БОНД) також можна нанести після нанесення 1-PRIMER (1-ПРАЙМЕР). Зверніться до розділу I. ПРОЦЕДУРА БОНДИНГУ ДЛЯ ПРЯМИХ РЕСТАВРАЦІЙ, Пункт 4. Нанесення 2-BOND (2-БОНД).
   Примітка:
   Для обробки гіперчутливих зубів, рекомендовано застосувати техніку самопротравлювання.
2. Полімеризація світлом
   Зверніться до розділу I. ПРОЦЕДУРА БОНДИНГУ ДЛЯ ПРЯМИХ РЕСТАВРАЦІЙ, Пункт 5. Полімеризація світлом.
3. ВИДАЛЕННЯ НЕПОЛІМЕРИЗОВАНОГО ШАРУ
   Видаліть неполімеризований шар G2-BOND Universal (Джі2-БОНД Юніверсал) 1-PRIMER (1-ПРАЙМЕР) використовуючи вологу ватну кульку.

IV.ФІКСАЦІЯ НЕПРЯМИХ РЕСТАВРАЦІЙ, використовуючи G-CEM LinkForce (Джі-Цем ЛінкФорс) чи G-Premio BOND DCA (Джі-Преміо Бонд ДіСіЕй) або без них
Зверніться до інструкції з використання G-CEM LinkForce (Джі-Цем ЛінкФорс)

V. Фіксація штифта та побудова кукси використовуючи GRADIA CORE (Градія Кор) з G-Premio BOND DCA (Джі-Преміо Бонд ДіСіЕй)
Зверніться до інструкції з використання GRADIA CORE (Градія Кор)

Кришечка Плящечки
Рекомендовано використання кришечки пляшечки G2-BOND Universal (Джі2-БОНД Юніверсал). Кришечка розроблена для захисту продукту від тепла тіла, що може вплинути на робочий час продукту. Кришечку можна використовувати декілька разів після спорожнення пляшечки. Видаліть кришечку та очистіть водою чи протріть серветкою, яка змочена у спирті. Не стерилізуйте, не застосовуйте автоклавування та не використовуйте хімічні дезінфектанти.
Примітка:
Кришечки позначені цифрами 1 та 2 для 1-PRIMER (1-ПРАЙМЕР) та 2-BOND (2-БОНД) відповідно. Будьте обережними та не переплутайте невідповідну кришечку.

ЗБЕРІГАННЯ
Для збереження оптимальних робочих властивостей зберігати за температури 4-25°C (39.2-77.0°F). Зберігайте у холодильнику, якщо не використовуєте впродовж тривалого терміну.

ПАКОВАННЯ
Набір пляшечок G2-BOND Universal (Джі2-БОНД Юніверсал): 1-PRIMER (1-ПРАЙМЕР) 5 мл рідини (1), 2-BOND (2-БОНД) 5 мл рідини (1), кришечка 1-PRIMER (1-ПРАЙМЕР) (1), кришечка 2-BOND (2-БОНД) (1), одноразова пляшечка для змішування (20), DISPOSABLE APPLICATOR II (ДІСПОУСБЛ АПЛІКАТОР II) (50)
Скляна пляшечка G2-BOND Universal (Джі2-БОНД Юніверсал) 1-PRIMER (1-ПРАЙМЕР): 5 мл рідини (1)
Скляна пляшечка G2-BOND Universal (Джі2-БОНД Юніверсал) 2-BOND (2-БОНД): 5 мл рідини (1)
Набір унідоз G2-BOND Universal (Джі2-БОНД Юніверсал): 1-PRIMER (1-ПРАЙМЕР) 0.1 мл рідини (50), 2-BOND (2-БОНД) 0.1 мл рідини (50), DISPOSABLE APPLICATOR II (ДІСПОУСБЛ АПЛІКАТОР II) (100)

УВАГА
1. В поодиноких випадках матеріал може викликати чутливість у деяких пацієнтів. У разі виникнення таких реакцій припиніть використання матеріалу та зверніться до лікаря відповідної спеці

Prior to use, carefully read the instructions for use. EN

G2-BOND Universal

TWO COMPONENT LIGHT-CURED UNIVERSAL ADHESIVE

For use only by a dental professional in the recommended indications.

INSTRUCTION FOR USE

INDICATIONS FOR USE
1. Direct bonding of light-cured composites and compomers to tooth structure
2. Bonding of dual-cured core build up composites to tooth structure as long as these materials are light-cured
3. Intraoral repair of composite, metal-based and zirconia / alumina-based restorations
4. Intraoral repair of ceramic restorations in combination with a silane coupling agent
5. Treatment of hypersensitive teeth
6. Sealing of tooth preparation (cavity or abutment) for indirect restorations
7. Treatment of exposed root surfaces
8. Cementation of all types of all ceramic, resin and metal-based inlays, onlays, crowns and bridges and veneers
9. Post cementation

CONTRAINDICATION
1. Pulp capping.
2. Avoid use of this product in patients with known allergies to methacrylate monomer, methacrylate polymer, or acetone.

NOT TO BE USED IN COMBINATION WITH
1. Chemically cured composite resin.
2. Eugenol containing materials as they may hinder G2-BOND Universal from setting or bonding properly.
3. Desensitizers as they may hinder G2-BOND Universal from setting or bonding properly.

DIRECTIONS FOR USE

I. BONDING PROCEDURE FOR DIRECT RESTORATIONS AND TREATMENT OF EXPOSED ROOT SURFACE
1. Cavity preparation
   Use rubber dam for protection. Make sure that any temporary material is thoroughly removed from the surface. Prepare tooth using standard techniques. The cavity should be sufficiently clean to ensure proper adhesion. Rinse and dry the prepared tooth surfaces by gently blowing with an air syringe
   Note:
   For pulp capping, use calcium hydroxide.
2. Treatment of tooth surfaces
   Select one of the following 3 technique options:
   a) Self-etch technique
      Apply 1-PRIMER to bur-cut enamel and dentin, without a separate etching step.
      Note:
      Non bur-cut enamel should always be treated by selective etching of enamel technique.
   b) Selective etching of enamel
      Prior to applying 1-PRIMER to enamel and dentin, etch enamel only with 35-40% phosphoric acid gel for 10-15 seconds, rinse for 5 seconds and gently dry.
   c) Total-etch technique
      Prior to applying 1-PRIMER to enamel and dentin, etch enamel and dentin with 35-40% phosphoric acid gel for 10-15 seconds, rinse for 5 seconds and gently dry.
3. Application of 1-PRIMER
   a) Dispense
      Bottle type: Prior to dispensing, shake the bottle of 1-PRIMER thoroughly. Dispense a few drops into a clean dispensing dish. Replace bottle cap immediately after use.
      Note:
      Wipe any excess liquid from the nozzle before closing the cap.
      Unit Dose type: Before opening Unit Dose cap, ensure tip of the cap is facing up. Unscrew cap counterclockwise. Using the disposable applicator provided, mix the liquid thoroughly for 5 seconds, making sure to agitate material from the bottom and sides of the cap.
      Note:
      If the cap of the Unit Dose is too tight to open, use another Unit Dose. Do not try to open the Unit Dose cap with excessive force as this may cause the liquid inside to spill and cause accidental contact with skin and eyes.
   b) Apply using a disposable applicator on enamel and dentin surfaces already treated with 1-PRIMER.
   c) Gently apply air to evenly disperse material into a uniform film thickness.
   Notes:
   1) 2-BOND is a light-cured material. Protect the liquid from light after dispensing.
   2) Remove excess material remaining on the tooth (other than the surfaces to be bonded) using a sponge or cotton pellet as residue material is difficult to remove after light curing.
   3) Should the applied material be contaminated with water, blood or saliva prior to light curing, wash and dry the tooth and repeat the procedure by re-applying material.
   4) Bring refrigerated 2-BOND to room temperature before use.
4. Light curing
   Light cure using a visible light curing unit.

Irradiation time	Distance from light guide tip <10 mm	Distance from light guide tip >10 mm
Halogen / LED (700-1200 mW/cm²)	10 seconds	20 seconds
High-power LED (more than 1200 mW/cm²)	5 seconds	10 seconds

   Notes:
   1) Light cure completely for an effective bonding strength. Lower light intensity may cause insufficient adhesion.
   2) Use a protective light shield or similar protective eye wear during light curing.

6A. Placement of light-cured composites and compomers
   Follow manufacturer's instructions for use in order to place, contour and light-cure the composite resin material of choice.
6B. Placement of dual-cured composites
   To ensure sufficient bonding strength, it is recommended to light cure the dual-cure composite material (versus self-curing)
7. Finishing
   Adjust restoration, finish and polish using standard techniques.

II. REPAIR SITUATIONS
1. Preparation of restoration
   Roughen the adherent surfaces using a diamond point.
   Use rubber dam for protection. Rinse and dry the prepared surfaces by blowing with an air syringe. If the restoration surface contains glass ceramics or hybrid ceramics treat those surfaces using a silane coupling agent such as G-Multi PRIMER prior to application of G2-BOND Universal.
   Note:
   Do NOT apply G-Multi PRIMER to tooth surface.
2. Treatment of tooth surfaces
   Select one of the following three techniques described in I. BONDING PROCEDURE FOR DIRECT RESTORATIONS 2. Treatment of tooth surfaces.
   a) Self-etch technique
   b) Selective etching of enamel
   c) Total-etch technique
3. Application of G2-BOND Universal
   Refer to I. BONDING PROCEDURE FOR DIRECT RESTORATIONS 3-5.
4. Placement of light-cured composites / compomers
   Follow manufacturer's instructions for use in order to place, contour and light-cure the composite resin material of choice.
5. Finishing
   Adjust restoration, finish and polish using standard techniques.

III. TREATMENT OF HYPERSENSITIVE TEETH AND IMMEDIATE DENTIN SEALING
1. Application of 1-PRIMER
   Refer to I. BONDING PROCEDURE FOR DIRECT RESTORATIONS 2. Treatment of tooth surfaces, 3. Application of 1-PRIMER.
   Optionally, 2-BOND can also be applied after application of 1-PRIMER. Refer to I. BONDING PROCEDURE FOR DIRECT RESTORATIONS 4. Application of 2-BOND.
   Note:
   For the treatment of hypersensitive teeth, the self-etch technique is recommended.
2. Light curing
   Refer to I. BONDING PROCEDURE FOR DIRECT RESTORATIONS 5. Light curing.
3. REMOVE UNPOLYMERIZED LAYER
   Remove the unpolymerized layer of G2-BOND Universal 1-PRIMER using a moist cotton pellet.

IV. CEMENTATION OF INDIRECT RESTORATIONS using G-CEM LinkForce with or without G-Premio BOND DCA
   Refer to the instruction for use of G-CEM LinkForce and follow its instruction

V. POST CEMENTATION AND CORE BUILD-UP Using GRADIA CORE with G-Premio BOND DCA
   Refer to the instruction for use of GRADIA CORE and follow its instruction.

Bottle Covers
Use of G2-BOND Universal bottle covers is highly recommended. Bottle covers are designed to protect product from body heat, which might impact product working time. The bottle covers may be reused with subsequent refills. When bottle is empty, remove cover and clean with water or wipe with alcohol. Do not sterilize, autoclave, or clean with chemical disinfectants.
Note:
Bottle covers marked 1 and 2 are for 1-PRIMER and 2-BOND respectively. Be careful not to attach the bottle covers incorrectly.

STORAGE
Recommended for optimal performance, store at temperature of 4-25°C (39.2-77.0°F).
If not in use for a prolonged period of time, store in refrigerator.

PACKAGE
G2-BOND Universal Bottle Kit: 1-PRIMER 5 mL liquid (1), 2-BOND 5 mL liquid (1), 1-PRIMER Bottle Cover (1), 2-BOND Bottle Cover (1), disposable dispensing dish (20), DISPOSABLE APPLICATOR II (50)
G2-BOND Universal 1-PRIMER Bottle Refill: 5 mL liquid (1)
G2-BOND Universal 2-BOND Bottle Refill: 5 mL liquid (1)
G2-BOND Universal Unit Dose Kit: 1-PRIMER 0.1 mL liquid (50), 2-BOND 0.1 mL liquid (50), DISPOSABLE APPLICATOR II (100)

CAUTION
1. In rare cases, the product may cause sensitivity in some people. If such reaction occurs, discontinue the use of the product and refer to a physician.
2. Personal protective equipment (PPE) such as gloves, face masks and safety eyewear should always be worn.
3. Avoid inhalation or ingestion of material.
4. 1-PRIMER is a highly flammable liquid and vapour. Do not use near open flame. Keep away from sources of ignition. Do not store large quantities in one area. Keep away from direct sunlight.
5. 1-PRIMER is volatile. Use in a well-ventilated place. Advise patients to breathe through nose.
6. G2-BOND Universal Unit Dose is for single use only. Do not attempt to recap or reuse. Unit Dose cannot be recapped properly once opened and the volatile solvent may evaporate.
7. In case of contact with eyes, flush immediately with water and seek medical attention.
8. In case of contact with oral tissue or skin, immediately remove with a sponge or cotton pellet. After the restorative treatment is finished, rinse thoroughly with water.
9. If the tissue contacted by the material turns white or forms a blister, advise the patient to leave the affected area undisturbed, until the mark disappears, usually in 1-2 weeks. To avoid contact, it is recommended to apply COCOA BUTTER to areas which cannot be covered with a rubber dam.
10. In case of surface spills, immediately wipe off with a dry cloth.
11. Do not mix with non-designated products.
12. Dispose of contents / container in accordance with local regulations.
13. Do not mix 1-PRIMER with 2-BOND.
14. Do not mix 2-BOND with Dual Cure Activators.

Some products referenced in the present IFU may be classified as hazardous according to GHS. Always familiarize yourself with the safety data sheets available at:
   http://www.gceurope.com
or for The Americas
   http://www.gcamerica.com
They can also be obtained from your supplier.

CLEANING AND DISINFECTING:
MULTI-USE DELIVERY SYSTEMS: to avoid cross-contamination between patients this device requires mid-level disinfection. Immediately after use inspect device and label for deterioration. Discard device if damaged.
DO NOT IMMERSE. Thoroughly clean device to prevent drying and accumulation of contaminants. Disinfect with a mid-level registered healthcare-grade infection control product according to regional / national guidelines.

Undesired effects - Reporting:
If you become aware of any kind of undesired effect, reaction or similar events experienced by use of this product, including those not listed in this instruction for use, please report them directly through the relevant vigilance system, by selecting the proper authority of your country accessible through the following link:
   https://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-devices/contacts_en
as well as to our internal vigilance system: vigilance@gc.dental
In this way you will contribute to improve the safety of this product.

Last revised: 11/2020

Vor der Benutzung bitte die Gebrauchsanweisung gründlich lesen! DE

G2-BOND Universal

ZWEIKOMPONENTEN, LICHTHÄRTENDES UNIVERSALADHÄSIV

Nur zur Verwendung durch zahnmedizinisches Fachpersonal für die empfohlenen Indikationen.

GEBRAUCHSANWEISUNG

ANWENDUNGSHINWEISE
1. Direktes Bonding lichthärtender Composites und Compomere an der Zahnstruktur.
2. Bonding von dualhärtenden Stumpfaufbau-Composites an der Zahnstruktur, wenn diese Materialien lichtgehärtet werden.
3. Intraorale Reparatur von Composite-, metallbasierten und Zirkonoxid-/ Aluminiumoxid basierten Restaurationen.
4. Intraorale Reparatur keramischer Restaurationen in Kombination mit einem Silan-Haftvermittler.
5. Behandlung von überempfindlichen Zähnen.
6. Versiegelung von Zahnpräparationen (Kavität oder Aufbau) bei indirekten Restaurationen.
7. Behandlungen von freiliegenden Wurzeloberflächen.
8. Zementierung aller Arten von Inlays, Onlays, Kronen, Brücken und Veneers auf Keramik-, Kunststoff- und Metallbasis.
9. Stiftzementierung.

KONTRAINDIKATION
1. Pulpaüberkappungen.
2. Verwenden Sie dieses Produkt nicht bei Patienten mit bekannten Allergien gegen Methacrylat-Monomer, Methacrylat-Polymer oder Aceton.

NICHT VERWENDEN IN KOMBINATION MIT
1. Chemisch-härtendem Composite.
2. Eugenolhaltigen Materialien, da diese die ordnungsgemäße Aushärtung oder den Haftverbund von G2-BOND Universal behindern können.
3. Desensitizern, da diese die ordnungsgemäße Aushärtung oder den Haftverbund von G2-BOND Universal behindern können.

GEBRAUCHSANWEISUNG

I. BONDINGVERFAHREN FÜR DIREKTE RESTAURATIONEN UND BEHANDLUNG DER FREILIEGENDEN WURZELOBERFLÄCHE
1. Kavitätenpräparation
   Zahn mit Standardverfahren vorbereiten. Verwenden Sie zum Schutz einen Kofferdam.
   Stellen Sie sicher, dass das provisorische Material gründlich von der Oberfläche entfernt wurde.
   Die Kavität sollte ausreichend sauber sein, um einen guten Haftverbund zu gewährleisten.
   Die vorbereiteten Zahnoberflächen spülen und mit einem Luftbläser sanft trocknen.
   Hinweis:
   Für Pulpaüberkappungen Kalziumhydroxid verwenden.
2. Behandlung der Zahnoberflächen
   Wählen Sie eine drei folgenden Techniken aus:
   a) Selbstätzendes Verfahren
      Tragen Sie 1-PRIMER auf den angeschrägten Zahnschmelz und das Dentin auf, es muss nicht separat geätzt werden.
      Hinweis:
      Nicht angeschrägter Zahnschmelz sollte immer durch selektives Ätzen des Zahnschmelzes behandelt werden.
   b) Selektive Schmelzätzung
      Vor der Anwendung von 1-PRIMER auf Schmelz und Dentin, den Zahnschmelz für 10-15 Sekunden mit 35-40%igen Phosphorsäuregel ätzen, anschließend für 5 Sekunden spülen und sanft trocknen.
   c) Total-Ätz-Technik
      Vor der Anwendung von 1-PRIMER auf Schmelz und Dentin, Schmelz und Dentin für 10-15 Sekunden mit 35-40%igen Phosphorsäuregel ätzen, anschließend für 5 Sekunden spülen und sanft trocknen.
3. Anwendung von 1-PRIMER
   a) *Flasche*: Die Flasche 1-PRIMER vor der Anwendung gründlich schütteln. Geben Sie einige Tropfen auf eine saubere Anmischschale. Die Kappe sofort wieder verschließen.
      Hinweis:
      Wischen Sie überschüssige Flüssigkeit von der Öffnung ab, bevor Sie diese mit der Kappe wieder verschließen.
      Unitdose: Bevor Sie die Unitdose öffnen, stellen Sie sicher, dass die Öffnung nach oben zeigt. Die Kappe gegen den Uhrzeigersinn aufdrehen. Mit dem beigefügten Einweg-Applikator die Flüssigkeit gründlich 5 Sekunden durchmischen, um sicherzustellen, dass sich die Bestandteile aus dem oberen und unteren Bereich der Kapsel vermischen.
      Hinweis:
      Lässt sich die Kappe der Unitdose zu schwer öffnen, benutzen Sie eine andere Unitdose. Versuchen Sie nicht die Unitdose mit übermäßiger Kraft zu öffnen, da es zum Verschütten und Kontakt mit Haut und Augen kommen kann.
   b) SOFORT mit dem Einweg-Applikator auf die vorbereiteten Zahnschmelz- und Dentinoberflächen auftragen.
   c) Nach dem Auftragen 10 Sekunden ruhen lassen.
   d) 5 Sekunden lang bei MAXIMALEM Luftdruck mit ölfreier Luft gründlich trocknen. Dabei absaugen, um Materialspritzer zu vermeiden. Das Endergebnis sollte ein dünner Adhäsivfilm mit einer glänzenden Oberfläche sein, der sich unter Luftdruck nicht mehr sichtbar bewegt.
   Hinweise:
   1) Wenn 1-PRIMER nach einer langen Lagerung aus der Kühlung geholt wird, muss dieser vor der Verwendung einige Minuten bei Zimmertemperatur stehen gelassen werden.
   2) 1-PRIMER sofort applizieren, da das Material ein flüchtiges Lösungsmittel enthält.
   3) 1-PRIMER ist ein lichthärtendes Material. Nach dem Gebrauch muss die Flüssigkeit vor Licht geschützt werden.
   4) Sollte das aufgetragene Material vor dem Lichthärten mit Wasser, Blut oder Speichel kontaminiert werden, den Zahn reinigen, trocknen und den Vorgang durch erneutes Auftragen des Materials wiederholen.
   5) Gekühltes 2-BOND vor Gebrauch auf Raumtemperatur bringen.
5. Lichthärtung
   Mit einem Lichthärtegerät lichthärten.

Belichtungszeit	Abstand von der Lichtleiter-Spitze <10 mm	Abstand von der Lichtleiter-Spitze >10 mm
Halogen / LED (700-1200 mW/cm²)	10 Sekunden	20 Sekunden
Hochleistungs-LED (über 1200 mW/cm²)	5 Sekunden	10 Sekunden

   Hinweise:
   1) Vollständige Lichthärtung für einen effizienten Haftverbund. Geringere Lichtintensität kann zu unzureichendem Haftverbund führen.
   2) Während der Lichthärtung einen Lichtschutzschild oder eine ähnliche Schutzbrille verwenden.

6A. Platzierung von lichthärtenden Composites und Compomeren
   Nach dem Lichthärten des Adhäsivs die Anweisungen des Herstellers befolgen, um das gewählte Compositematerial zu platzieren, zu konturieren und lichtzuhärten.
6B. Platzierung von dualhärtenden Composites
   Um einen ausreichenden Haftverbund zu gewährleisten, wird empfohlen, das dualhärtende Compositematerial lichtzuhärten (im Gegensatz zu selbsthärtenden)
7. Fertigstellen
   Die Restauration nach den Standardverfahren anpassen, schleifen und polieren.

II. REPARATURSITUATIONEN
1. Vorbereitung der Restauration
   Die zu reparierende Fläche mit einer Diamantspitze aufrauen. Kofferdam zum Schutz verwenden. Die vorbereiteten Oberflächen spülen und mit einem Luftbläser trocknen. Wenn die Restaurationsoberfläche Glaskeramiken oder Hybridkeramiken enthält, muss sie mit einem Silan-Haftvermittler wie G-Multi PRIMER behandelt werden, bevor G2-BOND Universal aufgetragen wird.
   Hinweis:
   Multi PRIMER darf NICHT auf die Zahnoberfläche aufgetragen werden.
2. Behandlung von Zahnoberflächen
   Wählen Sie eine der folgenden drei Techniken, die unter I. HAFTVERBUNDVERFAHREN FÜR DIREKTE RESTAURATIONEN und 2. Die Behandlung von Zahnoberflächen beschrieben sind.
   a) Selbstätztendes Verfahren
   b) Selektive Ätzverfahren von Zahnschmelz
   c) Total-Ätz-Verfahren
3. Anwendung von G2-BOND Universal
   Siehe I. HAFTVERBUNDVERFAHREN FÜR DIREKTE RESTAURATIONEN 3-5.
4. Platzierung von lichthärtenden Composites / Compomeren
   Befolgen Sie die Gebrauchsanweisung des Herstellers für die Platzierung, Konturierung und Lichthärtung des Composites / Compomers Ihrer Wahl.
5. Fertigstellung
   Die Restauration nach Standardverfahren anpassen, schleifen und polieren.

III. BEHANDLUNG VON ÜBEREMPFINDLICHEN ZÄHNEN UND SOFORTIGE DENTIN-VERSIEGELUNG
1. Anwendung von 1-PRIMER
   Siehe 1. HAFTVERBUNDVERFAHREN FÜR DIE DIREKTE RESTAURATION 2. Die Behandlung der Zahnoberflächen, 3. Die Anwendung von 1-PRIMER.
   Optional kann 2-BOND auch nach dem Auftragen von 1-PRIMER aufgetragen werden. Siehe I. HAFTVERBUNDVERFAHREN FÜR DIREKTE RESTAURATIONEN 4. 2-BOND auftragen.
   Hinweis:
   Für die Behandlung von überempfindlichen Zähnen wird das selbstätzende Verfahren empfohlen.
2. Lichthärtung
   Siehe I. HAFTVERBUNDVERFAHREN FÜR DIREKTE RESTAURATIONEN 5. Lichthärtung
3. UNPOLYMERISIERTE SCHICHT ENTFERNEN
   Die unpolymerisierte Schicht von G2-BOND Universal 1-PRIMER mit einem feuchten Wattepellet entfernen.

IV. ZEMENTIERUNG INDIREKTER RESTAURATIONEN mit G-CEM LinkForce mit oder ohne G-Premio BOND DCA
   Lesen Sie die Gebrauchsanweisung zur Verwendung von G-CEM LinkForce und befolgen Sie die Anweisungen
V. STIFT-ZEMENTIERUNG UND STUMPFAUFBAU unter Verwendung von GRADIA CORE mit G-Premio BOND DCA
   Lesen Sie die Gebrauchsanweisung von GRADIA CORE und befolgen Sie die Anweisungen.

Flaschen-Schutzhüllen
Die Verwendung von G2-BOND Universal Flaschen-Schutzhüllen wird sehr empfohlen. Flaschen-Schutzhüllen schützen das Produkt vor Körperwärme schützen, die sich auf die Verarbeitungszeit des Produktes auswirken könnte. Die Flaschen-Schutzhüllen können bei späteren Nachfüllungen wiederverwendet werden. Wenn die Flasche leer ist, Deckel entfernen und mit Wasser reinigen oder mit Alkohol abwischen. Nicht sterilisieren, autoklavieren oder mit chemischen Desinfektionsmitteln reinigen.
Hinweis:
Die mit 1 und 2 gekennzeichneten Flaschen-Schutzhüllen sind für 1-PRIMER bzw. 2-BOND. Achten Sie darauf, die Flaschen-Schutzhüllen nicht falsch anzubringen.

LAGERUNG
Für eine optimale Leistung, wird die Lagerung bei einer Temperatur von 4-25 °C (39.2-77.0 °F) empfohlen. Im Kühlschrank lagern, wenn das Produkt über längere Zeit nicht verwendet wird.

PACKUNGSGRÖSSEN
G2-BOND Universal-Flaschen Kit: 1-PRIMER 5 ml Flüssigkeit (1), 2-BOND 5 ml Flüssigkeit (1), 1-PRIMER Flaschenabdeckung (1), 2-BOND-Flaschendeckel (1), Einweg-Schalen (20), DISPOSABLE APPLIKATOR II (50)
G2-BOND Universal 1-PRIMER- Flaschen-Nachfüllpackung: 5 ml Flüssigkeit (1)
G2-BOND Universal 2-BOND Flaschen-Nachfüllpackung: 5 ml Flüssigkeit (1)
G2-BOND Universal Unit Dose Kit: 1-PRIMER 0,1 ml Flüssigkeit (50), 2-BOND 0,1 ml Flüssigkeit (50), EINWEGAPPLIKATOR II (100)

VORSICHT
1. In seltenen Fällen reagieren Patienten empfindlich auf das Produkt. Wenn dies der Fall ist, brechen Sie die Behandlung ab und überweisen Sie den Patienten an einen Arzt.
2. Stets Schutzkleidung (PSA) wie Handschuhe, Mundschutz und Schutzbrille tragen.
3. Das Material darf nicht eingeatmet oder verschluckt werden.
4. Flüssigkeit und Dampf von 1-PRIMER sind sehr leicht entflammbar. Nicht in der Nähe von offenem Feuer verwenden. Von Zündquellen fernhalten. Keine großen Mengen an einem Ort lagern. Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen.
5. 1-PRIMER ist flüchtig. Nur bei guter Belüftung verwenden. Die Patienten anweisen, durch die Nase zu atmen.
6. Bei G2-BOND Universal Unit Dose handelt es sich um ein Einwegprodukt. Nicht wieder verschließen oder erneut verwenden. Die Unit Dose kann nicht erneut verschlossen werden, sobald sie geöffnet wurde, und das flüchtige Lösungsmittel könnte verdunsten.
7. Kommt das Material in Kontakt mit den Augen, müssen diese sofort mit Wasser ausgespült werden und der Patient muss sich in ärztliche Behandlung begeben.
8. Falls das Material auf mit Haut oder Mundgewebe in Kontakt kommt, sofort mit einem Schwamm oder Wattepellet entfernen. Nach Beenden der restaurativen Behandlung gründlich mit Wasser spülen.
9. Wenn das Gewebe, das mit dem Material in Berührung gekommen ist, weiß wird oder sich eine Blase bildet, den Patienten anweisen, den betroffenen Bereich nicht zu berühren, bis die Auffälligkeit verschwunden ist, normalerweise nach 1-2 Wochen. Um Gewebekontakt zu vermeiden, wird empfohlen, COCOA BUTTER auf Bereiche aufzutragen, die ein Kofferdam nicht abdecken kann.
10. Wenn etwas auf dem Tisch oder dem Boden verschüttet wurde, sofort mit einem trockenen Tuch entfernen.
11. Nicht mit anderen Produkten vermischen.
12. Der Inhalt / Behälter ist gemäß den lokalen Vorschriften zu entsorgen.
13. 1-PRIMER nicht mit 2-BOND vermischen.
14. 2-BOND nicht mit Dual Cure Activator vermischen.

Einige Produkte, auf die in der vorliegenden Gebrauchsanleitung Bezug genommen wird, können gemäß dem GHS als gefährlich eingestuft sein. Machen Sie sich immer mit den Sicherheitsdatenblättern vertraut, die unter folgendem Link erhältlich sind:
   http://www.gceurope.com
In Amerika gilt folgender Link:
   http://www.gcamerica.com
Diese erhalten Sie auch von Ihrem Lieferanten.

REINIGUNG UND DESINFEKTION:
VERPACKUNG ZUM MEHRFACHEN GEBRAUCH: um Kreuzkontaminationen zwischen Patienten zu vermeiden, ist eine Desinfektion mit einem geeigneten Desinfektionsmittel erforderlich. Produkt direkt nach dem Gebrauch auf Abnutzung oder Beschädigung untersuchen. Bei Beschädigung, Material entsorgen.
NIEMALS TAUCHDESINFIZIEREN. Das Material gründlich reinigen und vor Feuchtigkeit schützen, um Kreuzkontaminationen zu vermeiden. Desinfizieren Sie mit einem für Ihr Land zugelassenen und registrierten (mid-level registered) Desinfektionsmittel.

MELDUNG UNERWÜNSCHTER VORKOMMNISSE
Wenn Sie bei der Verwendung des Produkts unerwünschte Nebenwirkungen, Reaktionen oder ähnliche Vorkommnisse feststellen, unabhängig davon, ob sie in dieser Gebrauchsanweisung aufgeführt sind oder nicht, melden Sie diese bitte umgehend an die entsprechende Meldebehörde für Ihr Land, die Sie unter dem Link
   https://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-devices/contacts_en
finden, sowie unsere interne Meldestelle vigilance@gc.dental
Auf diese Weise tragen Sie dazu bei, die Sicherheit dieses Produktes zu verbessern.

Letzte Bearbeitung: 11/2020

Avant toute utilisation, lire attentivement les instructions d'emploi. FR

G2-BOND Universal

ADHÉSIF UNIVERSEL PHOTOPOLYMÉRISABLE EN DEUX COMPOSANTS

Utilisation seulement par un professionnel dentaire et selon les indications

MODE D'EMPLOI

INDICATIONS PRÉCONISÉES
1. Collage direct des composites et des compomères photopolymérisables à la structure de la dent
2. Collage des matériaux composites à prise duale pour reconstitution coronoradiculaire à la structure de la dent si ces matériaux ont été photopolymérisés
3. Réparation en bouche des restaurations composite et des restaurations à base de métal ou à base de zircone/alumine
4. Réparation en bouche des restaurations céramique en combinaison avec un silane
5. Traitement des hypersensibilités dentaires
6. Etanchéité de la dent préparée (cavités ou piliers) pour restaurations indirectes
7. Traitement des surfaces radiculaires exposées
8. Collage de tous types de céramique, inlays en résine ou à base de métal, onlays, couronnes, bridges et facettes
9. Scellement de tenon

CONTRE-INDICATIONS
1. Coiffage pulpaire
2. Ne pas utiliser ces produits chez les patients présentant une allergie connue au monomère méthacrylate, polymère méthacrylate et acétone.

NE PAS UTILISER
1. En combinaison avec des résines composites chémopolymérisables.
2. En association avec des produits contenant de l'Eugénol, susceptibles de gêner la prise ou l'adhésion de G2-BOND
3. En association avec des désensibilisateurs susceptibles de gêner la prise ou l'adhésion du G2-BOND

MODE D'EMPLOI

I. PROCEDURE DE COLLAGE POUR RESTAURATION DIRECTE ET TRAITEMENT DES SURFACES RADICULAIRES EXPOSEES
1. PREPARATION DE LA CAVITE
   Préparer la dent selon les techniques standards. Utiliser une digue de caoutchouc.
   S'assurer du retrait soigneux du matériau temporaire de la surface. La cavité doit être suffisamment propre pour garantir une adhésion adéquate. Rincer et sécher doucement les surfaces de la dent préparée avec une seringue à air.
   Note :
   Pour les coiffages pulpaires, utiliser de l'hydroxyde de calcium.
2. TRAITEMENT DES SURFACES DE LA DENT
   Choisir parmi les 3 techniques suivantes :
   a) Technique auto-mordançage
      Appliquer 1-PRIMER sur l'émail et la dentine « fraisés », sans étape de mordançage séparée.
      Note :
      L'émail non préparé doit toujours être traité par la technique de mordançage sélectif de l'émail
   b) Mordançage sélectif de l'émail
      Avant d'appliquer 1-PRIMER sur l'émail et la dentine, mordancer seulement l'émail avec un gel d'acide phosphorique à 35-40% pendant 10-15 secondes. Rincer 5 secondes à l'eau et sécher doucement.
   c) Technique de mordançage total
      Avant d'appliquer 1-PRIMER sur l'émail et la dentine, mordancer l'émail et la dentine avec un gel d'acide phosphorique à 35-40% pendant 10-15 secondes. Rincer 5 secondes à l'eau et sécher doucement.
3. APPLICATION DU 1-PRIMER
   a) *Flacon* : Avant distribution, agitez soigneusement le flacon de 1-PRIMER. Déposez quelques gouttes sur un plateau jetable propre. Rebouchez aussitôt.
      Note :
      Essuyez tout excès de liquide de la buse avant de fermer le capuchon.
      Unidose : avant d'ouvrir l'unidose assurez-vous que la partie supérieure est bien face vers le haut. Tournez dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. A l'aide de l'applicateur jetable fourni, mélangez soigneusement le liquide pendant 5 secondes, en veillant à agiter la matière du bas vers les côtés.
      Note :
      Si vous n'arrivez pas à ouvrir l'unidose, ne forcez pas et prenez-en une autre. Vous prenez le risque de provoquer un contact accidentel du liquide avec la peau et les yeux.
   b) Appliquer 1-PRIMER avec un applicateur jetable sur les surfaces traitées de dentine et d'émail.
   c) Souffler doucement de l'air pour répartir le matériau uniformément.
   Notes :
   1) 2-BOND est un matériau photopolymérisable. Protéger le liquide de la lumière après distribution
   2) Retirer les excès de matériau restant sur la dent (autres que les surfaces à coller) avec une éponge ou une boulette de coton car les résidus de matériau sont difficiles à retirer après photopolymérisation.
   3) Si le produit appliqué est contaminé avant la photopolymérisation par de l'eau, du sang ou de la salive, laver et sécher la dent puis répéter le procédé en réappliquant le produit.
   4) Laisser le 2-BOND à température ambiante avant utilisation.
4. PHOTOPOLYMERISATION
   Photopolymériser en utilisant un appareil à lumière visible

Temps d'irradiation

	Distance de l'embout lumineux<10 mm	Distance de l'embout lumineux>10 mm
Halogène / LED (700-1200 mW/cm²)	10 secondes	20 secondes
LED puissante (plus de 1200 mW/cm²)	5 secondes	10 secondes

   Note :
   1) Photopolymériser complètement afin d'assurer une adhésion efficace. Une intensité lumineuse insuffisante peut impliquer une adhésion insuffisante.
   2) Lors de la photopolymérisation, utiliser un écran protecteur ou tout autre équipement de protection des yeux.

6A. MISE EN PLACE DES COMPOSITES ET DES COMPOMERES PHOTOPOLYMERISABLES
   Suivre les instructions du fabricant pour placer, adapter et photopolymériser la résine composite de votre choix.
6B. MISE EN PLACE DES COMPOSITES A "PRISE DUALE"
   S'assurer de bien photopolymériser le composite dual.
   Une chémopolymérisation seule peut conduire à une adhésion insuffisante.
7. FINITION
   Ajuster la restauration et procéder au polissage en utilisant les techniques standards

II. CAS DE REPARATION
1. PREPARATION DE LA RESTAURATION
   Rendre les surfaces d'adhésion rugueuses avec une pointe diamantée. Utiliser une digue en caoutchouc de protection. Rincer et sécher les surfaces préparées avec une seringue à air. Si la restauration contient une céramique vitreuse ou une céramique hybride, traiter ces surfaces avec un silane tel que le G-Multi PRIMER avant l'application du G2-BOND Universal
   Note :
   NE PAS APPLIQUER G-Multi PRIMER sur la surface de la dent.
2. TRAITEMENT DES SURFACES DE LA DENT
   Choisir parmi les 3 techniques suivantes :
   a) Technique auto-mordançage
   b) Mordançage sélectif de l'émail
   c) Technique de mordançage total
3. Application du G2-BOND Universal
   Se référer au I. PROCEDURE DE COLLAGE POUR RESTAURATION DIRECTE 3-5.
4. Placement des composites / compomères photopolymérisables
   Suivre les instructions du fabricant pour placer, adapter et photopolymériser la résine composite de votre choix
5. Finition
   Ajuster la restauration et procéder au polissage en utilisant les techniques standards

III. TRAITEMENT DES HYPERSENSIBILITES DENTAIRES ET SCELLEMENT IMMEDIAT DE LA DENTINE
1. APPLICATION du 1-PRIMER
   Se référer au chap. I. PROCEDURE DE COLLAGE POUR RESTAURATION DIRECTE 2. TRAITEMENT DES SURFACES DE LA DENT et 3. APPLICATION DU 1-PRIMER.
   En option : 2-BOND peut également être appliqué après le 1-PRIMER. Se référer au I PROCEDURE DE COLLAGE POUR RESTAURATION DIRECTE. 4. Application du 2-BOND
   Note :
   Pour le traitement des dents hypersensibles, la technique d'auto-mordançage est recommandée.
2. PHOTOPOLYMERISATION
   Se référer au chap. I. PROCEDURE DE COLLAGE POUR RESTAURATION DIRECTE. 5. PHOTOPOLYMERISATION
3. RETRAIT DE LA COUCHE NON POLYMERISEE
   Retirer la couche non polymérisée de G-2 BOND Universal 1-PRIMER avec une boulette de coton humide

IV. COLLAGE DES RESTAURATIONS INDIRECTES en utilisant G-CEM LinkForce avec ou sans G-Premio BOND DCA
   Se référer au mode d'emploi du G-CEM LinkForce et suivre les instructions

V. COLLAGE DE TENON en utilisant GRADIA CORE avec G-Premio BOND DCA
   Se référer au mode d'emploi du GRADIA CORE et suivre les instructions

Recommandations Flacons :
L'utilisation de couvre-flacon de G2-BOND Universal est fortement recommandée. Les couvre-flacons sont conçus pour protéger le produit de la chaleur corporelle, qui pourrait avoir un impact sur le temps de travail du produit. Les couvre-flacons peuvent être réutilisés lors des recharges ultérieures. Lorsque le flacon est vide, enlevez le couvre-flacon et nettoyez-le avec de l'eau ou essuyez-le avec de l'alcool. Ne pas stériliser, autoclaver ou nettoyer avec des désinfectants chimiques.
Note :
Les couvre-flacon de bouteilles marqués 1 et 2 sont respectivement pour 1-PRIMER et 2-BOND. Veillez à ne pas mal fixer les couvre-flacons.

CONSERVATION
Conserver à température ambiante (4-25°C) (39.2-77.0°F).
En cas de non-utilisation prolongée, conserver au réfrigérateur

CONDITIONNEMENT
G2-BOND Universal Bottle Kit : 1 liquide 5 ml 1-PRIMER, 1 liquide 5ml 2-BOND, 1 couvre-flacon 1-PRIMER, 1 couvre-flacon 2-BOND, 20 plateaux jetables, 50 Applicateurs jetables II
G2-BOND Universal 1-PRIMER recharge : 1 flacon de 5 ml
G2-BOND Universal 2-BOND recharge : 1 flacon de 5 ml
G2-BOND Universal Kit Unidoses : 50 unidoses de 0,1 ml de liquide 1-PRIMER, 2-BOND, 50 unidoses de 0,1 ml de liquide), 100 Applicateurs jetables II

PRECAUTIONS D'EMPLOI
1. Dans de rares cas, ce produit peut entrainer des sensibilités. Si tel est le cas, cesser d'utiliser ce produit et consulter un médecin.
2. Un équipement de protection individuel (PPE) comme des gants, masques et lunettes de sécurité doit être porté.
3. Eviter l'inhalation ou l'ingestion du produit.
4. Liquide et vapeur du 1-PRIMER sont hautement inflammables. Ne pas utiliser près d'une flamme vive. Tenir à l'écart des sources d'inflammation. Ne pas stocker de grandes quantités dans une même zone. Tenir à l'écart des rayons directs du soleil
5. 1-PRIMER est volatile. Utiliser dans une pièce ventilée. Conseillez aux patients de respirer par le nez.
6. Les unidoses G2-BOND sont à usage unique. Ne pas reboucher ou réutiliser. Une fois ouverte, les unidoses ne peuvent pas être rebouchées correctement, le solvant volatile peut s'évaporer.
7. En cas de contact avec les yeux, rincer immédiatement à l'eau claire et consulter un médecin
8. En cas de contact av

Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem før brug. DA

G2-BOND Universal

TO-KOMPONENT LYSHÆRDET UNIVERSALLIM

Må kun anvendes af tandlægefagligt personale i henhold til de anbefalede indikationer.

BRUGSANVISNING

INDIKATIONER FOR BRUG
1. Direkte limning af lyshærdede kompositter og kompositmaterialer til tandstrukturen
2. Limning af en dobbelthærdet kerne opbygger kompositter til tandstrukturer, så længe disse materialer er lys-hærdet
3. Intraoral reparation af komposit-, metalbaserede og zirkon-/aluminiumoxidbaserede restaureringer
4. Intraoral reparation af keramiske restaureringer i kombination med et silanbaseret
5. Behandling af hypersensibla tænder.
6. Förseglíng av preparerade tänder (kavitet eller distans) vid indirekta restaurationer.
7. Behandling av blottlagda rotytor.
8. Cementering av all typ av keramik, resin och metallbaserade inlays, onlays, kronor, broar och skalfasader.
9. Cementering av stift.

KONTRAINDIKATIONER
1. Pulpaöverkappning.
2. Undvik att använda denna produkt på patienter som har kända allergier mot metakrylatmonomerer, metakrylatpolymer eller aceton.

MÅ IKKE ANVENDES I KOMBINATION MED
1. Kemisk hærdet kompositharpiks.
2. Materialer, der indeholder Eugenol, da de kan hindre G2-BOND Universal i at hærde eller lime korrekt.
3. Desensibiliserende materialer, da de kan hindre G2-BOND Universal i at hærde eller lime korrekt.

BRUGERVEJLEDNING
I. LIMNINGSPROCEDURE TIL DIREKTE RESTAURERING OG BEHANDLING AF EKSPONERET RODOVERFLADE
1. Klargøring af kaviteter
   Brug gummidæmning til beskyttelse. Sørg for, at midlertidigt materiale fjernes helt fra overfladen. Klargør tanden ved hjælp af standardteknikker. Hulrummet skal være tilstrækkeligt rent til at sikre korrekt vedhæftning. Skyl og tør de forberedte tandoverflader ved forsigtigt at blæse med en luftsprøjte.
   Bemærk:
   Til pulpafdækning anvendes calciumhydroxid.
2. Behandling af tandoverflader
   Vælg en af følgende 3 mulige teknikker:
   a) Selvætsende teknik
      Påfør 1-PRIMER til den rätskårne emalje og dentin, uden et separat ætsningstrin.
      Bemærk:
      Ikke-rätskåret emalje bør altid behandles med ets genom selektiv ætsning af emalje-teknik.
   b) Selektiv ætsning af emalje
      Før påføring af 1-PRIMER på emalje og dentin, ætses kun emaljen med 35-40 % fosforsyregel i 10-15 sekunder, skylles i 5 sekunder og tørres forsigtigt.
   c) Totaletsende teknik
      Før påføring af 1-PRIMER på emalje og dentin, ætses emalje og dentin med 35-40 % fosforsyregel i 10-15 sekunder, skylles i 5 sekunder og tørres forsigtigt.
3. Anvendelse af 1-PRIMER
   a) Doser
      Flasketype: Hæld et par dråber i en ren doseringsskål. Sæt hætten på flasken igen med det samme.
      Bemærk:
      Pas på ikke at anvende 1-PRIMER og 2-BOND i samme brønd.
      Enhedsdosistype: Før du åbner enhedsdosishætten, skal du sikre dig, at spidsen af hætten vender opad. Skru hætten af mod uret.
      Bemærk:
      Hvis hætten på enhedsdosis er for stram til at åbne, skal du bruge en anden enhedsdosis. Forsøg ikke at åbne enhedsdosishætten med overdreven kraft, da dette kan få væsken indeni til at spildes og forårsage utilsigtet kontakt med hud og øjne.
   b) Påfør ved hjælp af en engangsapplikator på emalje- og dentinoverflader, der allerede er behandlet med 1-PRIMER.
   c) Påfør forsigtigt luft til at spredе materialet jævnt i en ensartet filmtykkelse.
   Noter:
   1) 2-BOND er et lyshærdet materiale. Beskyt væsken mod lys efter dosering.
   2) Fjern overskydende materiale på tanden (bortset fra de overflader, der skal limes) ved hjælp af en svamp eller vatrondel, da restmateriale er vanskeligt at fjerne efter lyshærdning.
   3) Hvis det påførte materiale forurenes med vand, blod eller spyt før lyshærdning, vaskes og tørres tanden, og procedurен gentages ved at påføre materialet igen.
4. Anvendelse af 2-BOND
   a) Doser
      Flasketype: Hæld et par dråber i en ren doseringsskål. Sæt hætten på flasken igen med det samme.
      Bemærk:
      Pas på ikke at anvende 1-PRIMER og 2-BOND i samme brønd.
      Enhedsdosistype: Før du åbner enhedsdosishætten, skal du sikre dig, at spidsen af hætten vender opad. Skru hætten af mod uret.
      Bemærk:
      Hvis hætten på enhedsdosis er for stram til at åbne, skal du bruge en anden enhedsdosis. Forsøg ikke at åbne enhedsdosishætten med overdreven kraft, da dette kan få væsken indeni til at spildes og forårsage utilsigtet kontakt med hud og øjne.
   b) Påfør ved hjælp af en engangsapplikator på emalje- og dentinoverflader, der allerede er behandlet med 1-PRIMER.
   c) Påfør forsigtigt luft til at spredе materialet jævnt i en ensartet filmtykkelse.
   Noter:
   1) 2-BOND er et lyshærdet materiale. Beskyt væsken mod lys efter dosering.
   2) Fjern overskydende materiale på tanden (bortset fra de overflader, der skal limes) ved hjælp af en svamp eller vatrondel, da restmateriale er vanskeligt at fjerne efter lyshærdning.
   3) Hvis det påførte materiale forurenes med vand, blod eller spyt før lyshærdning, vaskes og tørres tanden, og procedurен gentages ved at påføre materialet igen.
   4) Bring nedkølet 2-BOND til stuetemperatur før brug.
5. Lyshærdning
   Lyshærdning ved hjælp af en hærdningsenhed med synligt lys.

Bestrålingstid

	Afstand fra lysstyrespids <10 mm	Afstand fra lysstyrespids >10 mm
Halogen / LED (700-1200 mW/cm²)	10 sekunder	20 sekunder
LED med høj effekt (mere end 1200 mW/cm²)	5 sekunder	10 sekunder

Noter:
1) Lyshærdes helt for en effektiv limningsstyrke. Lavere lysintensitet kan medføre utilstrækkelig vedhæftning.
2) Brug et beskyttende lysskjold eller lignende øjenbeskyttelse under lyshærdning.

6A. Placering af lyshærdede kompositter og kompositmaterialer
Følg producentens brugsanvisning for at placere, forme og lyshærde det foretrukne kompositharpiksmateriale.
6B. Placering af dobbelthærdede kompositter
For at sikre tilstrækkelig limningsstyrke anbefales det at lyshærde det dobbelthærdede kompositmateriale (versus selvhærdende)
7. Efterbehandling
Juster restaurering, finish og polering ved hjælp af standardteknikker.

II. REPARATIONSSITUATIONER
1. Forberedelse af restaurering
   Gør de klæbende overflader ru med en diamantspids.
   Brug gummidæmning til beskyttelse. Skyl og tør de forberedte overflader ved at blæse med en luftsprøjte. Hvis restaureringsoverfladen indeholder glaskeramik eller hybridkeramik, behandles disse overflader med et silankoblingsmiddel såsom G-Multi PRIMER før påføring af G2-BOND Universal.
   Bemærk:
   Påfør IKKE G-Multi PRIMER på tandoverfladen.
2. Behandling af tandoverflader
   Vælg en af følgende tre teknikker, der er beskrevet i I. LIMNINGSPROCEDURE TIL DIREKTE RESTAURERINGER 2. Behandling af tandoverflader.
   a) Selvætsende teknik
   b) Selektiv ets af emalje
   c) Total – ets Teknik
3. Applicering af G2-BOND Universal
   Henvises til I. LIMNINGSPROCEDURE TIL DIREKTE RESTAURERINGER 3-5.
4. Placering af lyshærdede kompositter / kompositmaterialer
   Følg producentens brugsanvisning for at placere, forme og lyshærde det foretrukne kompositharpiksmateriale.
5. Efterbehandling
   Juster restaurering, finish og polering ved hjælp af standardteknikker.

III. BEHANDLING AF OVERFØLSOMME TÆNDER OG ØJEBLIKKELIG DENTINFORSEGLING
1. Anvendelse af 1-PRIMER
   Henvises til I. LIMNINGSPROCEDURE TIL DIREKTE RESTAURERINGER 2. Behandling af tandoverflader, 3. Anvendelse af 1-PRIMER.
   Eventuelt kan 2-BOND også anvendes efter påføring af 1-PRIMER. Der henvises til I. LIMNINGSPROCEDURE TIL DIREKTE RESTAURERINGER 4. Anvendelse af 2-BOND.
   Bemærk:
   Til behandling af overfølsomme tænder anbefales selvætsningsteknikken.
2. Lyshærdning
   Der henvises til I. LIMNINGSPROCEDURE TIL DIREKTE RESTAURERINGER 5. Lyshærdning.
3. FJERN IKKE-POLYMERISEREDE LAG
   Fjern det ikke-polymeriserede lag af G2-BOND Universal 1-PRIMER ved hjælp af en fugtig vatrondel.

IV. CEMENTERING AF INDIREKTE RESTAURERINGER ved hjælp af G-CEM LinkForce med eller uden G-Premio BOND DCA
Se brugsanvisningen til G-CEM LinkForce og følg anvisningerne.

V. EFTERCEMENTERING OG KERNEOPBYGNING ved brug af GRADIA CORE med G-Premio BOND DCA
Se brugsanvisningen til GRADIA CORE og følg anvisningerne.

Flaskeovertræk
Det anbefales på det kraftigste at anvende G2-BOND Universal flaskeovertræk. Flaskeovertrækket er designet til at beskytte produktet mod kropsvarme, hvilket kan påvirke produktets arbejdstid. Flaskeovertrækkene kan genbruges med efterfølgende genopfyldninger. Når flasken er tom, fjernes overtrækket og rengøres med vand eller tørres af med alkohol. Må ikke steriliseres, autoklaveres eller rengøres med kemiske desinfektionsmidler.
Bemærk:
Flaskeovertrækket mærket 1 og 2 er til henholdsvis 1-PRIMER og 2-BOND. Pas på ikke at fastgøre flaskeovertrækkene forkert.

OPBEVARING
For optimal ydeevne anbefales opbevaring ved temperatur på 4-25 °C (39,2-77,0 °F). Hvis det ikke er i brug i længere tid, opbevares det i køleskab.

PAKNING
G2-BOND Universal Flaskesæt: 1-PRIMER 5 ml væske (1), 2-BOND 5 ml væske (1), 1-PRIMER flaskeovertræk (1), 2-BOND flaskeovertræk (1), engangsdoseringsskål (20), DISPOSABLE APPLICATOR II (50)
G2-BOND Universal 1-PRIMER flaske refill: 5 ml væske (1)
G2-BOND Universal 2-BOND flaske refill: 5 ml væske (1)
G2-BOND Universal Enhedsdosesæt: 1-PRIMER 0,1 ml væske (50), 2-BOND 0,1 ml væske (50), DISPOSABLE APPLICATOR II (100)

FORSIGTIG
1. Produktet kan i sjældne tilfælde forårsage allergiske reaktioner hos visse mennesker. Hvis sådanne reaktioner optræder, skal anvendelsen af produktet ophøre, og patienten skal opsøge en læge.
2. Brug altid personligt sikkerhedsudstyr, som f.eks. handsker, ansigtsmasker og sikkerhedsbriller.
3. Undgå indånding eller indtagelse af materiale.
4. 1-PRIMER er en meget brandfarlig væske og damp. Må ikke anvendes i nærheden af åben ild. Holdes væk fra antændelseskilder. Opbevar ikke større mængder på ét sted. Holdes væk fra direkte sollys.
5. 1-PRIMER er flygtig. Anvendes på et godt ventileret sted. Råd patienter til at trække vejret gennem næsen.
6. G2-BOND Universal Enhedsdosis er kun til engangsbrug. Forsøg ikke at lukke igen eller genbruge. Enhedsdosis kan ikke lukkes korrekt, når den er åbnet, og det flygtige opløsningsmiddel kan fordampe.
7. I tilfælde af kontakt med øjnene skylles straks med vand, og der søges lægehjælp.
8. I tilfælde af kontakt med mundvæv eller hud, fjernes materialet straks med en svamp eller vatrondel. Når den genoprettende behandling er færdig, skylles grundigt med vand.
9. Hvis vævet i kontakt med materialet bliver hvidt eller danner en blister, skal patienten rådes til at lade det berørte område være uforstyrret, indtil mærket forsvinder, normalt i løbet af 1-2 uger. For at undgå kontakt anbefales det at anvende KAKAOSMØR på områder, der ikke kan dækkes med en gummidæmning.
10. I tilfælde af overfladespild skal du straks tørre af med en tør klud.
11. Må ikke blandes med ikke-udpegede produkter.
12. Bortskaf indhold/beholder i overensstemmelse med lokale bestemmelser.
13. Bland ikke 1-PRIMER med 2-BOND.
14. Bland ikke 2-BOND med Dual Cure Activators.

Nogle produkter, der henvises til i denne brugsanvisning, kan klassificeres som farlige ifølge GHS (det globale harmoniserede system for klassificering og mærkning af kemikalier). Kontrollér altid sikkerhedsdatabladene, der findes på:
http://www.gceurope.com
eller for det amerikanske kontinent
http://www.gcamerica.com
De kan også fås hos din leverandør.

RENGØRING OG DESINFICERING:
FREMFØRINGSSYSTEMER TIL FLERGANGSBRUG : For at undgå krydskontaminering mellem patienter kræver dette udstyr desinficering på midlet niveau. Undersøg straks enheden efter brug, og markér ved forringelse. Kassér enheden, hvis den er beskadiget.
MÅ IKKE NEDSÆNKES I VÆSKER. Rengør apparatet grundigt for at undgå, at forurenende stoffer tørrer op og ophober sig. Desinficér med et af sundhedsvæsenet registreret infektionskontrolprodukt på middelniveau i overensstemmelse med regionale / nationale retningslinjer.

Utilsigtede bivirkninger:
Hvis du ved brug af produktet oplever nogle ukendte effekter, bivirkninger eller lign, som ikke er nævnt i instruktionen, bedes du rapportere dem direkte til Lægemiddelstyrelsen eller via dette link
https://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-devices/contacts_en
Samt til vort interne overvågningssystem: vigilance@gc.dental
Herved hjælper du med til at forbedre sikkerheden omkring produktet.

Senest revideret: 11/2020

Läs bruksanvisningen noggrant före användning. SV

G2-BOND Universal

TVÅ KOMPONENTS LJUSHÄRDANDE UNIVERSAL ADHESIV

Endast för användning av tandläkare och inom rekommenderade indikationer.

BRUKSANVISNING

INDIKATIONER
1. Direktbonding av ljushärdande kompositer och kompomerer till tandsubstans.
2. Bonding av dualhärdande kompositbaserade uppbyggnadsmaterial till tandsubstans under förutsättning att materialen ljushärdas.
3. Intraoral reparation av komposit-, metal- och zirkoniumdioxid-/aluminabaserade restaurationer.
4. Intraoral reparation av keramiska restaurationer i kombination med silanpreparat.
5. Behandling av hypersensibla tänder.
6. Förseglíng av preparerade tänder (kaviteter eller distans) vid indirekta restaurationer.
7. Behandling av blottlagda rotytor.
8. Cementering av all typ av keramik, resin och metallbaserade inlays, onlays, kronor, broar och skalfasader.
9. Cementering av stift.

KONTRAINDIKATIONER
1. Pulpaövertäckning.
2. Undvik att använda denna produkt på patienter som har kända allergier mot metakrylatmonomerer, metakrylatpolymer eller aceton.

ANVÄND INTE I KOMBINATION MED
1. Kemiskt härdande kompositer.
2. Eugenolinnehållande material eftersom eugenol kan förhindra korrekt polymerisation och bonding av G2-BOND.
3. Desensibiliseringsmedel eftersom dessa kan förhindra korrekt polymerisation och bonding av G2-BOND.

INSTRUKTIONER
I. BONDINGFÖRFARANDE FÖR DIREKTA RESTAURATIONER OCH BEHANDLING AV BLOTTLAGDA ROTYTOR
1. Kavitetspreparation
   Använd kofferdam som skydd. Kontrollera att det temporära materialet är ordentligt borttaget. Preparera tanden på sedvanligt sätt. Kaviteten bör rengöras ordentligt för att säkerställa fullständig adhesion. Skölj och luftblästra de preparerade tandytorna försiktigt.
   Notera:
   För pulpaöverkappning, använd kalciumhydroxid.
2. Behandling av tandytorna
   Välj någon av följande 3 tekniker:
   a) Självetsande teknik
      Applicera 1-PRIMER på preparerad emalj och dentin utan etsning.
      Notera:
      Icke preparerad emalj bör alltid behandlas med ets genom selektiv etsteknik eller genom total ets- teknik.
   b) Selektiv etsning av emalj
      Innan applicering av 1-PRIMER på emalj och dentin etsas endast emaljen med 35-40% fosforsyragel i 10-15 sekunder, sköljd därefter i 5 sekunder och blästra försiktigt.
   c) Totalets teknik
      Innan applicering av 1-PRIMER till emalj och dentin, etsa emalj och dentin med 35-40% fosforsyragel i 10-15 sekunder, sköljd därefter i 5 sekunder och blästra försiktigt.
3. Applicering av 1-PRIMER
   a) Förpackning
      Flaska: Innan dosering, skaka flaskan med 1-PRIMER omsorgsfullt. Dosera ett par droppar i ett rent dappenglas eller liknande. Förslut flaskan omedelbart.
      Notera:
      Torka bort spill från flaskans spets innan förpackningen försluts.
      Unit Dose: Innan öppnande av unit dose kapsel, försäkra dig om att kapseln hålls i ett upprätt läge. Öppna genom att öppna motsols. Använd engångsapplikator som följer med, blanda vätskan omsorgsfullt under 5 sekunder, på så sätt blandas allt material som kan sitta fast på kapselns botten och väggar.
      Notera:
      Ifall kapseln är för svår att öppna, använd annan kapsel. Försök inte att öppna kapseln med överdriven kraft, detta kan leda till att innehållet kan läcka ut vilket kan förorsaka direkt kontakt med hud och ögon.
   b) Applicera med hjälp av en engångsapplikator på emalj- och dentinytor som behandlats med 1-PRIMER.
   c) Luftblästra försiktigt för att jämnt sprida materialet i en enhetlig filmtjocklek.
   Notera:
   1) 2-BOND är ett ljushärdande material. Skydda vätskan från ljus efter dispensering.
   2) Ta bort överskottsmaterial på tanden (andra än ytorna som ska bondas) med en svamp eller bomullspellet eftersom restmaterial är svårt att ta bort efter ljushärdning.
   3) Om det applicerade materialet kontamineras med vatten, blod eller saliv före ljushärdning måste tanden rengöras och luftblästras och behandlingen upprepas.
4. Applicering av 2-BOND
   a) Förpackningar
      Flaska: Dosera ett par droppar i ett rent dappenglas. Förslut flaskan omedelbart.
      Notera:
      Var noga med att inte applicera 1-PRIMER och 2-BOND på samma gång.
      Unit Dose: Innan öppnande av unit dose kapsel, försäkra dig om att kapseln hålls i ett upprätt läge. Öppna genom att öppna motsols.
      Notera:
      Ifall kapseln är för svår att öppna, använd annan kapsel. Försök inte att öppna kapseln med överdriven kraft, detta kan leda till att innehållet kan läcka ut vilket kan förorsaka direkt kontakt med hud och ögon.
   b) Applicera med hjälp av en engångsapplikator på emalj- och dentinytor som behandlats med 1-PRIMER.
   c) Luftblästra försiktigt för att jämnt sprida materialet i en enhetlig filmtjocklek.
   Notera:
   1) 2-BOND är ett ljushärdande material. Skydda vätskan från ljus efter dispensering.
   2) Ta bort överskottsmaterial på tanden (andra än ytorna som ska bondas) med en svamp eller bomullspellet eftersom restmaterial är svårt att ta bort efter ljushärdning.
   3) Om det applicerade materialet kontamineras med vatten, blod eller saliv före ljushärdning måste tanden rengöras och luftblästras och behandlingen upprepas.
   4) Sätt kyld 2-BOND i rumstemperatur innan användning.
5. Ljushärdning
   Ljushärda med lampa med synligt ljus.

   Hårdtid

	Avstånd från light guide tip <10 mm	Avstånd från light guide tip >10 mm
Halogen / LED (700-1200 mW/cm²)	10 sekunder	20 sekunder
High power LED (more than 1200 mW/cm²)	5 sekunder	10 sekunder

Notera:
1) Ljushärda fullständigt för maximal bondingstyrka. Lägre intensitet kan medföra otillräcklig adhesion.
2) Använd en skyddande ljusskköld eller liknande skyddande glasögon under ljushärdning.

6A. Applicering av ljushärdande kompositer och kompomerer
Följ tillverkarens bruksanvisning för att placera, konturera och ljushärda det valda kompositmaterialet.
6B. Applicering av dualhärdande kompositer
För att säkerställa tillräcklig bondingstyrka rekommenderas ljushärdning av det dualhärdande kompositmaterialet (kontra kemisk härdning)
7. Finishering
Justera restaurationen, finishera och polera enligt standardteknik.

II. REPARATIONER
1. Preparation av restauration
   Rugga bondingytorna med en diamant.
   Använd kofferdam som skydd. Skölj och luftblästra de preparerade ytorna. Om restaurationens ytor innehåller glaskeram eller hybridkeram behandlas dom med ett silanpreparat såsom G-Multi PRIMER innan applicering av G2-BOND Universal.
   Notera:
   Applicera INTE G-Multi PRIMER på tandytor.
2. Behandling av tandytor
   Välj någon av följande tre tekniker som beskrivs nedan. I. BONDINGPROCEDUR FÖR DIREKTA RESTAURATIONER 2. Behandling av tandytor.
   a) Självetsande Teknik
   b) Selektiv ets av emalj
   c) Total – ets Teknik
3. Applicering av G2-BOND Universal
   Hänvisar till I. BONDINGPROCEDUR FÖR DIREKTA RESTAURATIONER 3-5.
4. Placering av ljushärdande kompositer/ kompomerer
   Följ tillverkarens bruksanvisning för placering, konturering och ljushärdning av utvalt kompositmaterial.
5. Finishering
   Justera restaurationen, finishera och polera enligt standard teknik.

III. BEHANDLING AV HYPERSENSIBLA TÄNDER OCH DIREKT DENTINFORSEGLING
1. Applicering av 1-PRIMER
   Hänvisar till I. BONDINGPROCEDUR FÖR DIREKTA RESTAURATIONER 2. Behandling av tandytor. 3. Applicering av 1-PRIMER.
   Valfritt, 2-BOND kan också appliceras efter 1-PRIMER. Hänvisar till I. BONDINGPROCEDUR FÖR DIREKTA RESTAURATIONER 4. Applicering av 2-BOND.
   Notera:
   För behandling av hypersensibla tänder rekommenderas självetsande teknik.
2. Ljushärdning
   Hänvisar till I. . BONDINGPROCEDUR FÖR DIREKTA RESTAURATIONER 5. Ljushärdning
3. AVLÄGSNA OPOLYMERISERAT MATERIAL
   avlägsna opolymeriserat lager av G2-BOND Universal 1-PRIMER med hjälp av en fuktig bomullspellet.

IV. CEMENTERING AV INDIREKTA RESTAURATIONER med G-CEM LinkForce med eller utan G-Premio BOND DCA
Hänvisar till bruksanvisningen för användning av G-CEM LinkForce och följ instruktionen

V. CORE BUILD_UP OCH CEMENTERING AV STIFT med GRADIA CORE med G-Premio BOND DCA
Hänvisar till bruksanvisningen för användning av GRADIA CORE och följ instruktionen.

Flaskhöljet
Användning av G2-BOND Universal flaskhölje rekommenderas starkt. Flaskhöljet är utformad för att skydda produkten mot kroppsvärme, vilket kan påverka produktens arbetstid. Flaskhöljet kan återanvändas till refiller. När flaskan är tom, ta bort locket rengör med vatten eller torka med alkohol. Steriliseras, autoklavera eller rengör inte med kemiska desinfektionsmedel.
Notera:
Flaskhöljet märkt med 1 respektive 2 är för 1-PRIMER och 2-BOND. Var försiktig så att du inte fäster flaskhöljet felaktigt.

FÖRVARING
Rekommenderas för optimal prestanda, förvara i temperatur mellan 4-25 °C (39,2-77,0 °F). Förvara produkten i kylskåp om den inte ska användas under en längre period.

FÖRPACKNING
G2-BOND Universal Flask Kit: 1-PRIMER 5 ml vätska (1), 2-BOND 5 ml vätska (1), 1-PRIMER flask kork (1), 2-BOND Flask kork (1), dappenglas, engångs (20), engångsapplikator II (50)
G2-BOND Universal 1-PRIMER Flaska Refill: 5 ml vätska (1)
G2-BOND Universal 2-BOND Flaska Refill: 5 ml vätska (1)
G2-BOND Universal Unit Dose Kit: 1-PRIMER 0.1 ml vätska (50), 2-BOND 0.1 ml vätska (50), engångsapplikator II (100)

VARNING
1. I ovanliga fall och hos vissa individer kan produkten ge upphov till sensibilisering. Om sådana reaktioner uppkommer ska användningen avbrytas och patient remitteras till läkare.
2. Använd alltid skyddsutrustning (PPE) såsom handskar, munskydd och skyddsglasögon.
3. Undvik inandning och förtäring av materialet.
4. 1-PRIMER är en mycket brandfarlig vätska och ånga. Använd inte nära öppen låga. Förvara åtskilt från antändningskällor. Förvara inte stora mängder på samma ställe. Utsätt inte för direkt solljus.
5. 1-PRIMER är flyktigt. Används på väl ventilerad plats. Be patienten andas genom näsan.
6. G2-BOND Universal Unit Dose är endast avsedd för engångsbruk. Försök inte att återförslutа förpackningen för senare användning. Unit Dose kan inte återförslutas på ett korrekt sätt och när förpackningen väl är öppnad finns det risk för att de flyktiga komponenterna avdunstar.
7. Vid kontakt med ögonen, skölj genast med vatten och uppsök läkare.
8. Vid kontakt med oral vävnad eller hud, rengör genast med svamp eller bomullspellet. Skölj noggrant med vatten efter avslutad fyllningsbehandling.
9. Om vävnad som kommer i kontakt med materialet blir vitt eller om blåsor uppstår ska patienten rådas att inte röra området förrän det låkt vilket normalt tar 1-2 veckor. För att undvika kontakt rekommenderas appliceringav COCOA BUTTER på ytor där kofferdamen inte kan användas.
10. Material som hamnar på golv eller bord torkas upp med torr trasa.
11. Blanda inte med andra produkter.
12. Följ lokala bestämmelser för kassering av innehåll / behållare.
13. Blanda inte 1-PRIMER med 2-BOND.
14. Blanda inte 2-BOND med Dual härdande aktivator.

Vissa produkter som hänvisas till i nuvarande Bruksanvisning kan anses som farliga i enlighet med GHS. Därmed, håll er alltid uppdaterade med våra aktuella Säkerhetsdatablad. Dessa finner ni på;
http://www.gceurope.com
eller på The Americas
http://www.gcamerica.com
Dessa kan också erhållas från din leverantör.

RENGÖRING OCH DESINFEKTION:
APPLICERINGSSYSTEM FÖR FLERGÅNGSBRUK: för att undvika korskontaminering mellan patienter så fodrar dessa enheter desinfektion på mellannivå. Efter användning, inspektera omedelbart enheten samt kvalitetsförsämring av etiketten. Ifall skador kan ses, byt ut enheten.
SÄNK INTE NER I DESINFEKTIONSVÄTSKA. Rengör enheten noggrant och torka den ordentligt torr. Tillse att ingen ackumulerad smuts finns kvar. Desinficera med en produkt som är klassad och registrerad i enlighet med regionala / nationella riktlinjer gällande infektionskontroll på mellannivå.

Rapportering av oönskade effekter:
Om du upplever någon form av oönskade effekter, reaktioner eller liknande händelser som uppleva efter användning av denna produkt, inklusive de som inte är upptagna i denna bruksanvisning, rapportera dem direkt genom det relevanta vaksamhetssystemet genom att välja landets behöriga myndighet, finns tillgängligt via denna länk:
https://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-devices/contacts_en
såväl som vårt interna vaksamhetssystem: vigilance@gc.dental
På detta sätt bidrar du till att förbättra säkerheten för denna produkt.

Senast uppdaterad: 11/2020

Antes de utilizar, leia cuidadosamente as instruções de utilização. PT

G2-BOND Universal

DOIS ADESIVOS UNIVERSAIS FOTOPOLIMERIZÁVEL

Para utilização apenas por um profissional dentário nas indicações recomendadas.

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

INDICAÇÕES DE UTILIZAÇÃO
1. UNIÃO direta de compósitos e compómeros fotopolimerizáveis à estrutura dentária
2. A ligação do núcleo de dupla cura constrói compósitos à estrutura dentária, desde que estes materiais sejam leves
3. Reparação intraoral de restaurações compósitas, metálicas e zircónio/alumina
4. Reparação intraoral de restaurações cerâmicas em combinação com um agente de ligação de silano
5. Tratamento de dentes hipersensíveis
6. Vedação da preparação dentária (cavidade ou pilar) para restaurações indiretas
7. Tratamento das superfícies das raízes expostas
8. Cimentação de todos os tipos de todas as entradas cerâmicas, resina e metal-baseadas, onlays, coroas e pontes e revestimentos
9. Cimentação de espigões

Contraindicação
1. Necessita de proteção pulpar.
2. Evitar a utilização deste produto em pacientes com alergias conhecidas ao monómero de metacrilato, ao polímero de metacrilato ou acetona.

NÃO PARA SER USADO EM COMBINAÇÃO COM
1. Resinas compostas de polimerização química
2. Eugenol contendo materiais, uma vez que podem impedir a G2-BOND Universal de definir ou a ligar corretamente.
3. Os dessensibilizantes,, uma vez que podem impedir a G2-BOND Universal de definir ou unir uma ligação adequada.

Instruções de utilização
I. PROCEDIMENTO DE UNIÃO PARA RESTAURAÇÕES DIRETAS E TRATAMENTO DA SUPERFÍCIE RAIZ EXPOSTA
1. Preparação da cavidade
   Utilize uma barragem de borracha para proteção. Certifique-se de que qualquer material temporário é completamente removido da superfície. Prepare o dente usando técnicas padrão. A cavidade deve estar suficientemente limpa para garantir uma adesão adequada. Enxaguar e secar as superfícies dos dentes preparadas soprando suavemente com uma seringa de ar
   Nota:
   Para tapar a polpa, utilize hidróxido de cálcio.
2. Tratamento das superfícies dentárias
   Selecione uma das seguintes 3 opções técnicas:
   a) Técnica de auto-adesiva
      Aplique 1-PRIMER esmalte tratado com morango e dentina, sem um passo de gravura separado.
      Nota:
      Esmalte não tratado com morango deve ser sempre tratado com uma gravura seletiva
   b) Gravura seletiva do esmalte
      Antes de aplicar 1 PRIMER ao esmalte e dentina, etch o esmalte apenas com 35–40% de gel de ácido fosfórico durante 10-15 segundos, enxaguar durante 5 segundos e secar suavemente.
   c) Técnica adesiva total
      Antes de aplicar 1-PRIMER ao esmalte e dentina, enxertar o esmalte e a dentina com 35-40% de gel de ácido fosfórico durante 10-15 segundos, enxaguar durante 5 segundos e secar suavemente.
3. Aplicação de 1-PRIMER
   a) Dispense
      Tipo de frasco: Antes de distribuir, agite bem o frasco de 1 PRIMER. Dispense algumas gotas num prato de distribuição limpo. Substitua a tampa do frasco imediatamente após a utilização.
      Nota:
      Limpe o excesso de líquido do bocal antes de fechar a tampa.
      Dose de unidade: Antes de abrir a tampa da dose da unidade, certifique-se de que a ponta da tampa está virada para cima. Desaparafusar a tampa no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio. Utilizando o aplicador descartável fornecido, misture bem o líquido durante 5 segundos, certificando-se de que agita o material a partir da parte inferior e dos lados da tampa.
      Nota:
      Se a tampa da dose da unidade estiver demasiado apertada para abrir, utilize outra dose de unidade. Não tente abrir a tampa da dose unitária com força excessiva, pois pode provocar o derrame do líquido no interior e causar contacto acidental com a pele e os olhos.
   b) Aplicar utilizando um aplicador descartável sobre superfícies de esmalte e dentina já tratadas com 1 PRIMER.
   c) Aplique suavemente o ar para dispersar uniformemente o material numa espessura uniforme da película.
   Notas:
   1) 2-BOND é um material fotopolimerizável. Proteja o líquido da luz após a distribuição.
   2) Remova o excesso de material remanescente no dente (para além das superfícies a encoaradas) utilizando uma esponja ou pellet de algodão, uma vez que o material residual é difícil de remover após a cura da luz.
   3) Se o material aplicado for contaminado com água, sangue ou saliva antes da cura leve, lave e seque o dente e repita o procedimento recandidatando o material.
4. Lave o refrigerado de 2-BOND à temperatura ambiente antes da utilização.
5. FOTOPOLIMERIZAÇÃO
   Fotopolimerização utilizando uma unidade de fotopolimerização visível.

   Tempo de irradiação

	Distância de ponta guia de luz <10 mm	Distância de ponta guia de luz >10 mm
Halogéneo / LED (700-1200 mW/cm²)	10 segundos	20 segundos
LED de alta potência (mais de 1200 mW/cm²)	5 segundos	10 segundos

   Notas:
   1) A fotopolimerização deve ser completa para uma força de ligação eficaz. Uma menor intensidade luminosa pode causar uma aderência insuficiente.
   2) Utilize um escudo de proteção para luz ou um desgaste semelhante dos olhos durante a cura da luz.

6A. Colocação de compósitos e compómeros fotopolimerizáveis
Siga as instruções de utilização do fabricante para colocar, contornar e curar a luz do material de resina composta de eleição.
6B. Colocação de compósitos de dupla polimerização
Para garantir uma resistência de ligação suficiente, recomenda-se fotopolimerizar do material composto de dupla polimerização (versus autopolimerização)
7. Acabamento
Ajuste a restauração, o acabamento e o polimento utilizando técnicas padrão.

II. SITUAÇÕES DE REPARAÇÃO
1. Preparação da restauração
   Desgaste as superfícies aderentes usando um ponto de diamante.
   Utilize uma barragem de borracha para proteção. Enxaguar e secar as superfícies preparadas soprando com uma seringa de ar. Se a superfície de restauração contiver cerâmica de vidro ou cerâmica híbrida, trate essas superfícies utilizando um agente de ligação de silane, como G-Multi PRIMER antes da aplicação da G2-BOND Universal.
   Nota:
   NÃO aplique G-Multi PRIMER na superfície dos dentes.
2. Tratamento das superfícies dentárias
   Selecione uma das três técnicas descritas no procedimento de ligação i. para restaurações diretas . 2. Tratamento das superfícies dentárias.
   a) Técnica de auto-adesiva
   b) Gravura seletiva do esmalte
   c) Técnica adesiva total
4. Aplicação de G2-BOND Universal
   Consulte o I. PROCEDIMENTO DE UNIÃO para RESTAURAÇÕES DIRETAS 3-5.
5. Colocação de compósitos/compómeros fotopolimerizáveis
   Siga as instruções de utilização do fabricante para colocar, contornar e curar a luz do material de resina composta de eleição.
6. Acabamento
   Ajuste a restauração, o acabamento e o polimento utilizando técnicas padrão.

III. TRATAMENTO DOS DENTES HIPERSENSÍVEIS E DA VEDAÇÃO IMEDIATA DA DENTINA
1. Aplicação de 1-PRIMER
   CONSULTE O PROCEDIMENTO DE UNIÃO I. PARA AS RESTAURAÇÕES DIRETAS 2. Tratamento das superfícies dentárias, 3. Aplicação de 1-PRIMER.
   Opcionalmente, 2-BOND também pode ser aplicado após a aplicação de 1-PRIMER. CONSULTE O PROCEDIMENTO DE UNIÃO I. PARA AS RESTAURAÇÕES DIRETAS 4. Aplicação de 2-BOND.
   Nota:
   Para o tratamento de dentes hipersensíveis, recomenda-se a técnica de auto-adesiva.
2. FOTOPOLIMERIZAÇÃO
   CONSULTE O PROCEDIMENTO DE UNIÃO I. PARA AS RESTAURAÇÕES DIRETAS 5. FOTOPOLIMERIZAÇÃO
3. REMOVER CAMADA NÃO POLIMERIZADA
   Retire a camada não polimera de G2-BOND Universal 1-PRIMER utilizando um pellet de algodão húmido.

IV. CIMENTAÇÃO DE RESTAURAÇÕES INDIRETAS utilizando a G-CEM LinkForce com ou sem G-Premio BOND DCA
Consulte as instruções de utilização da G-CEM LinkForce e siga as suas instruções

V. PÓS CIMENTAÇÃO E BUILD_UP CORE Usando o GRADIA CORE com G-Premio BOND DCA
Consulte as instruções de utilização do GRADIA CORE e siga as instruções.

Tampas de frascos
Recomenda-se vivamente a utilização de tampas de frascos G2-BOND Universal. As tampas dos frascos destinam-se a proteger o produto do calor corporal, o que pode ter impacto no tempo de trabalho do produto. As tampas dos frascos podem ser reutilizadas com recargas subsequentes. Quando a frasco estiver vazia, retire a tampa e lave com água ou limpe com álcool. Não esterilizar, autoclave ou limpar com desinfetantes químicos.